

VERNIZ UNIVERSAL D6

Interior - Exterior. Brilhante

TITAN



Código do produto: 130

Descrição

Verniz alquídico brilhante para madeira de altos sólidos, de secagem rápida e excepcional transparência. Não altera as tonalidades e contrastes do raiado da madeira. De grande elasticidade, resistência ao atrito e às lavagens. Baixo odor. Interiores e exteriores. Para a decoração de construções em madeira natural ou pintada: móveis, portas, armários, esteios, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica modificada de altos sólidos
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,94 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	11 - 15 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	4 - 6 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Limpeza de Utensílios	Aguarrás Mineral ou Solvente Sem Cheiro
Condições de Aplicação, HR<80%	+ 10 °C - +30 °C
Coloração	Corante Universal Titan
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	41 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	50 - 51 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 400 g/l
Apresentação	10l e 4l.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

O conteúdo de humidade da madeira não deve superar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.

Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar o Departamento Técnico.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos.

Em interiores: na maioria dos casos 2 camadas são suficientes.

Em exteriores: para uma melhor protecção da madeira no exterior, aplicar uma camada de **Protector Titan**, acabando com 3 camadas de **Verniz Universal**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar com suavidade e envernizar directamente.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como em madeiras não envernizadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos:

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2015-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

130 - VERNIZ UNIVERSAL D6

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

