

FUNDO POLIURETANO INCOLOR

Fundo Poliuretano Incolor



Código do produto: 132 0003

Descrição

Fundo de Poliuretano incolor aromático, com boa cobertura de cantos e arestas, fácil de lixar manualmente e adequado para repintura. Fácil de aplicar na vertical.

Campos de Aplicação

Recomenda-se para a selagem de grandes superfícies irregulares (lacagem de móveis em geral).

Dados Técnicos

Natureza	Poliuretano aromático
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,25 - 1,30 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	5 - 6 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 minutos ao tacto
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	1 -2 horas
Proporção da Mistura	Base/Catalizador : 2/1
Vida da Mistura a 23°C	4 horas
Métodos de Aplicação	Aerográfica, airmix, airless e electrostática
Diluição	Aerográfica, airmix, airless: 0 -5 %; electrostática: 5 - 10%
Diluyente	Diluyente Poliuretano Maderlak
Limpeza de Utensílios	Diluyente Limpeza Maderlak
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	180 - 220 gr/m ²
Condições de Aplicação, HR<80%	+ 20°C - +30°C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	Base: 10°C, endurecedor: 4°C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	36 - 38%
Apresentação	37,5 l, 6 l e 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Acondicionar o produto (20°C).

Sobre suportes (chapa, maciços, MDF, etc.) previamente lixados, eliminar as poeiras resultantes da lixagem. O rendimento recomendado na presente ficha técnica é para a aplicação de 2-3 camadas de **Fundo Poliuretano Incolor**, com intervalos de 1-2 horas entre camadas. Deixar 14-16 horas antes de proceder à lixagem com lixa de grão 280-320.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

132 0003 - FUNDO POLIURETANO INCOLOR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

