

# LAQUE FOND POLYURETHANE INCOLORE MADERLAK

## TITAN

Code Produit: 132 0003

### Description

Fond polyuréthane incolore aromatique. Bon pouvoir de couverture des angles et des bords. Ponçage manuel aisé. Bon recouvrement. Très bonne application sur des surfaces verticales.

### Domaines d'Application

Recommandé pour le scellage de surfaces grandes et irrégulières (pour laquer des meubles).

### Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Polyuréthane aromatique
<b>Finition</b>	Mat
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,25 - 1,30 Kg/l
<b>Rendement</b>	5 - 6 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	15 minutes au toucher
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	1 - 2 heures
<b>Proportion du Mélange</b>	BASE: 2 parties. , DURCISSEUR: 1 partie.
<b>Pot Life à 23°C</b>	4 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	P. Aérographique, airmix, airless et électrostatique
<b>Dilution</b>	P. Aérographique, airmix, airless: 0 - 5%, électrostatique: 5 - 10%
<b>Diluant</b>	Diluant Polyuréthane Maderlak
<b>Nettoyage des Outils</b>	Diluant Nettoyage Maderlak
<b>Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO 2808)</b>	180 - 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+20°C - +30°C
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	Base: 10°C, endurecedor: 4°C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	36 - 38%
<b>Conditionnement</b>	37,5 L, 6 L et 750 ml

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

### Mode d'emploi

#### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot. Conditionner le produit (20°C).

Sur des surfaces en bois massif, tableaux, MDF, etc, poncer au préalable. De suite dépoussiérer. Tenir compte du rendement recommandé dans cette fiche technique et pour appliquer 2 - 3 couches de Fond Polyuréthane Incolore, avec des intervalles de 1 - 2 heures entre les couches. Laisser sécher 14 - 16 heures avant de poncer (grain 280 - 320).

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.  
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

**Gestion des déchets:** Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2018-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158

