

# FONDO POLIURETANO BLANCO MADERLAK

Interior.



Código de producto : 132 0566

## Descripción

Fondo de poliuretano blanco aromático, con buena cubrición de cantos y aristas, fácil lijado manual y buen repintado. Muy buena aplicación en vertical.

## Campos Aplicación

Recomendado para el sellado de grandes superficies irregulares (lacado del mueble en general).

## Datos técnicos

|   |  |
|---|--|
| <b>Naturaleza</b>                             | Poliuretano aromático  |
| <b>Acabado</b>                                | Mate   |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>             | Blanco   |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>           | 1,25 - 1,30kg/l  |
| <b>Rendimiento (UNE 48282)</b>                | 5 - 6 m <sup>2</sup> /l  |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>      | 15 minutos al tacto  |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>    | 1 - 2 horas  |
| <b>Proporción de la Mezcla</b>                | Base/Catalizador: 2/1  |
| <b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>               | 4 horas  |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                  | Aerográfica, airmix , airless y electrostática                 |
| <b>Dilución</b>                               | Aerográfica, airmix , airless: 0 - 5%, electrostática: 5 - 10% |
| <b>Diluyente</b>                              | Diluyente Poliuretano Maderlak                                 |
| <b>Limpieza de Utensilios</b>                 | Disolvente Limpieza Maderlak                                   |
| <b>Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)</b>  | 180 - 220 gr/m <sup>2</sup>                                    |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>   | +20°C - +30°C  |
| <b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b> | Base: 10°C, endurecedor: 4°C                                   |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>    | 41 - 43%   |
| <b>Presentación</b>                           | 37,5 l., 6 l. y 750 ml.  |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Atemperar a 20°C.

Sobre soportes (chapa, macizos, MDF,...) previamente lijados, eliminar mediante soplado los restos del lijado, aplicar 2 - 3 capas de Fondo Poliuretano Blanco al rendimiento recomendado en la presente ficha técnica, a intervalos de 1 -2 horas entre capas. Dejar 14 - 16 horas antes de proceder a lijar con lija de grano 280-320.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

132 0566 - FONDO POLIURETANO BLANCO MADERLAK

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

