

# FUNDO POLIURETANO BRANCO

## Fundo Poliuretano Branco



Código do produto: 132 0566

## Descrição

Fundo de Poliuretano branco aromático, com boa cobertura de cantos e arestas, fácil de lixar manualmente e adequado para repintura. Fácil de aplicar na vertical.

## Campos de Aplicação

Recomenda-se para a selagem de grandes superfícies irregulares (lacagem de móveis em geral).

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Poliuretano aromático
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,25 - 1,30 Kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	5 - 6 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	15 minutos ao tacto
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	1 - 2 horas
<b>Proporção da Mistura</b>	Base/Catalizador : 2/1
<b>Vida da Mistura a 23°C</b>	4 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Aerográfica, airmix, airless e electrostática
<b>Diluição</b>	Aerográfica, airmix, airless: 0 - 5 %; electrostática: 5 - 10%
<b>Diluyente</b>	Diluyente Poliuretano Maderlak
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente Limpeza Maderlak
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	180 - 220 gr/m <sup>2</sup>
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+ 20°C - +30°C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	Base: 10°C, endurecedor: 4°C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	41 - 43%
<b>Apresentação</b>	37,5 l, 6 l e 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Acondicionar o produto (20°C).

Sobre suportes (chapa, maciços, MDF, ...) previamente lixados, eliminar as poeiras resultantes da lixagem. O rendimento recomendado na presente ficha técnica é para a aplicação de 2-3 camadas de **Fundo Poliuretano Branco**, com intervalos de 1-2 horas entre camadas. Deixar 14-16 horas antes de proceder à lixagem com lixa de grão 280-320.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

**TITAN**

132 0566 - FUNDO POLIURETANO BRANCO

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

