

LAQUE FOND POLYURETHANE BLANC

Intérieur



Code Produit: 132 0566

Description

Fond polyuréthane blanc aromatique. Bon pouvoir de couverture des angles et des bords. Ponçage manuel aisée et bon recouvrement. Très bonne application sur des surfaces verticales.

Domaines d'Application

Recommandé pour le scellage de surfaces grandes et irrégulières (pour laquer des meubles).

Données Techniques

| | |
|--|--|
| Type de Produit | Polyuréthane aromatique |
| Finition | Mat |
| Couleur (UNE EN ISO 11664-4) | Blanc |
| Densité (UNE EN ISO 2811-1) | 1,25 - 1,30 Kg/l |
| Rendement (UNE 48282) | 5 - 6 m ² /l |
| Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 15 minutes au toucher |
| Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283) | 1 - 2 heures |
| Proportion du Mélange | BASE: 2 parties. , DURCISSEUR: 1 partie. |
| Pot Life à 23°C | 4 heures |
| Méthodes d'Application | P. Aérogaphique, airmix, airless et électrostatique |
| Dilution | P. Aérogaphique, airmix, airless: 0 - 5%, électrostatique: 5 - 10% |
| Diluant | Diluant Polyuréthane Maderlak |
| Nettoyage des Outils | Diluant Nettoyage Maderlak |
| Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO 2808) | 180 - 220 g/m ² |
| Température d'Application, HR<80% | +20°C - +30°C |
| Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679) | Base: 10°C, endurecedor: 4°C |
| Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3) | 41 - 43% |
| Conditionnement | 37,5 L, 6 L et 750 ml |

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot. Conditionner le produit (20°C).

Sur des surfaces en bois massif, tableaux, MDF, etc, poncer au préalable. De suite dépoussiérer. Tenir compte du rendement recommandé dans cette fiche technique et pour appliquer 2 - 3 couches de Fond Polyuréthane Blanc, avec des intervalles de 1 - 2 heures entre les couches. Laisser sécher 14 - 16 heures avant de poncer (grain 280 - 320).

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2018-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

132 0566 - LAQUE FOND POLYURETHANE BLANC

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

