

LACA POLIURETANO INCOLOR SEMI BRILHANTE MADERLAK

Interior

TITAN

Código do produto: 134 0001

Descrição

Acabamento de poliuretano incolor aromático, com bom poder de enchimento e excelente comportamento na aplicação vertical. Boa resistência ao desgaste e à riscagem.

Campos de Aplicação

Em todo o tipo de molduras e torneados que se possam finalizar com pistola. Excelente comportamento em cadeiras, assim como no envernizamento de móveis montados.

Dados Técnicos

Natureza	Poliuretano aromático
Acabamento	Semi brilho
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,96 - 0,98 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	8 - 9 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	20 minutos ao tato
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Consigo mesmo: a partir de 12 horas
Proporção da Mistura	Laca/Catalizador: 2/1
Vida da Mistura a 23°C	4 horas
Métodos de Aplicação	Aerográfica, airmix , airless e electrostática
Viscosidade de Aplicação	Copa Ford 4: 16 - 18 segundos
Diluição	Aerográfica, airmix , airless: 0 - 10%, electrostática: 5 - 10%
Diluyente	Diluyente Poliuretano Maderlak
Limpeza de Utensílios	Solvente Limpeza Maderlak
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	120 - 130 gr/m ²
Condições de Aplicação, HR<80%	+20°C - +30°C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	Base: 16°C, endurecedor: 4°C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	32 - 34%
Apresentação	37,5 l, 6 l e 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Estabilizar o produto (20°C).

Sobre placas folheadas e maciças previamente preparadas com **Fundo Poliuretano Incolor**, lixar, limpar as poeiras resultante da lixagem e aplicar a **Laca Incolor Semi Brilhante**.

Se for necessário uma repintura, recomendamos que efetue uma lixagem suave com lixa de grão fino (320-400).

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

134 0001 - LACA POLIURETANO INCOLOR SEMI BRILHANTE MADERLAK

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

