

# LACA POLIURETANO INCOLOR MATE MADERLAK

Interior



Código do produto: 134 0003

## Descrição

Acabamento de poliuretano incolor aromático, com bom poder de enchimento e excelente comportamento na aplicação vertical. Boa resistência ao desgaste e à riscagem. Excelente homogeneidade do matizado.

## Campos de Aplicação

Em todo o tipo de molduras e torneados que se possam finalizar com pistola. Excelente comportamento em cadeiras, assim como no envernizamento de móveis montados.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Poliuretano aromático
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,96 - 0,98 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	8 - 9 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	20 minutos ao tato
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Consigo mesmo: a partir de 12 horas
<b>Proporção da Mistura</b>	Laca/Catalizador: 2/1
<b>Vida da Mistura a 23°C</b>	4 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Aerográfica, airmix , airless e electrostática
<b>Viscosidade de Aplicação</b>	Copo Ford 4: 16 - 18 segundos.
<b>Diluição</b>	Aerográfica, airmix , airless: 0 - 10%, electrostática: 5 - 10%
<b>Diluyente</b>	Diluyente Poliuretano Maderlak
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente Limpeza Maderlak
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	120 - 130 gr/m <sup>2</sup>
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+20°C - +30°C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	Base: 16°C, endurecedor: 4°C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	32 - 34%
<b>Apresentação</b>	37,5 l, 6 l e 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Estabilizar o produto (20°C).

Sobre placas folheadas e maciças previamente preparadas com **Fundo Poliuretano Incolor**, lixar, limpar as poeiras resultante da lixagem e aplicar a **Laca Incolor Mate**.

Se for necessário uma repintura, recomendamos que efetue uma lixagem suave com lixa de grão fino (320-400).

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

134 0003 - LACA POLIURETANO INCOLOR MATE MADERLAK

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

