

# LACA POLIURETANO ACETINADA MADERLAK BASE SERVICOLOR

Interior. Base Branca



Código do produto: 134 0599

## Descrição

Base para colorir com o **Sistema Servicolor Titan**. Acabamento de poliuretano de tato sedoso e matizado uniforme, com bom poder de cobertura. Boa ligação sobre diferentes tipos de fundo. Boa resistência ao desgaste, ao atrito e ao amarelecimento.

## Campos de Aplicação

Para a lacagem de portas de casas de banho e cozinhas, portas de entrada e lacagem de móveis em geral. A sua ajustada resistividade torna-o adequado para aplicar em torneados e cadeiras.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Poliuretano aromático
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Sistema Servicolor Industria
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,10 - 1,15 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	8 - 10 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	18 minutos ao tato
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Consigo mismo: a partir de 1 - 2 horas
<b>Proporção da Mistura</b>	Laca/Catalizador: 2/1
<b>Vida da Mistura a 23°C</b>	5 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Aerográfica, airmix , airless e electrostática
<b>Diluição</b>	Aerográfica, airmix , airless: 0 - 10%, electrostática: 5 - 10%
<b>Diluyente</b>	Diluyente Poliuretano Maderlak
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente Limpeza Maderlak
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	120 - 140 gr/m <sup>2</sup>
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	Base: 19°C, endurecedor: <7°C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	43%

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

**RECOMENDAÇÕES GERAIS:**

Agitar bem a embalagem. Estabilizar o produto (20°C).

Sobre painéis de MDF, folheados e maciços, previamente preparados com **Fundo Poliuretano Branco**, lixar, eliminando mediante sopro os restos procedentes da lixagem e aplicar a **Laca Poliuretano Branca Acetinada**.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2012-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

134 0599 - LACA POLIURETANO ACETINADA MADERLAK BASE SERVICOLOR

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

