

# LACA POLIURETANO SATINADA MADERLAK BASE SERVICOLOR

Interior. Base Blanca.



Código de producto : 134 0599

## Descripción

Base para teñir **Sistema Servicolor Titán**. Acabado de Poliuretano de tacto sedoso y matizado uniforme, con gran poder de cubrición. Buen anclaje sobre diferentes tipos de fondos. Buena resistencia al roce, rayado y amarilleo.

## Campos Aplicación

Para el lacado de puertas de baño y cocina, puertas de paso y el lacado de mueble en general. Su ajustada resistividad lo hace adecuado para su aplicación en torneados y sillería.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Poliuretano aromático
<b>Acabado</b>	Satinado
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Sistema Servicolor Industria
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,10 - 1,15 kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	8 - 10 m2/l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	18 minutos al tacto
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Consigo mismo: a partir de 1 - 2 horas
<b>Proporción de la Mezcla</b>	Laca/Catalizador: 2/1
<b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>	5 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Aerográfica, airmix , airless y electrostática
<b>Dilución</b>	Aerográfica, airmix , airless: 0 - 10%, electrostática: 5 - 10%
<b>Diluyente</b>	Diluyente Poliuretano Maderlak
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Disolvente Limpieza Maderlak
<b>Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)</b>	120 - 140 gr/m2
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	Base: 19°C, endurecedor: <7°C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	43%

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Atemperar el producto(20°C).

Sobre tableros de MDF, rechapados y macizos, previamente fondeados con **Fondo Poliuretano Blanco**, lijar, eliminando mediante solplado los restos procedentes del lijado y aplicar la **Laca Poliuretano Blanca Satinada**.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2012-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



134 0599 - LACA POLIURETANO SATINADA MADERLAK BASE SERVICOLOR