

VERNIS EXTÉRIEURS D8

Extérieur. Brillant



Code Produit: 135

Description

Vernis oléo-synthétique brillant. Dur et flexible Très résistant. Extraordinaire rétention du brillant. Contient des filtres contre des rayons UV.. Très faible odeur.

Haute protection et décoration pour toutes sortes de bois en extérieurs, dans des villas, chalets, édifices, refuges, etc. en conditions climatiques extrêmes, dans des ambiances urbaines et de montagne.

Données Techniques

Type de Produit	Alkdyde modifié haut en solides
Finition	Brillante
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incolore
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,90 - 0,94 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	13 - 16 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	5 - 8 heures
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	24 heures
Méthodes d'Application	Brosse ou rouleau
Nettoyage des Outils	White spirit
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	41 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	50 - 52 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (e) (500/400) Max. COV 400 g/l
Conditionnement	10 l et 4 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant utilisation. Appliquer par des couches minces sur des surfaces lisses (poncées), propres et sèches. Poncer doucement entre chaque deux couches.

Le contenu d'humidité du bois ne doit pas excéder 12% dans bois durs et 15% dans bois mous.

Bois résineux et tropicaux: Le séchage du vernis peut devenir difficile avec ces types de bois. Laver à fond la surface avec du Diluant TITAN YATE pour éliminer la résine. Appliquer une première couche sur une surface petite et attendre. S'il y a encore de la résine suintante, veuillez consulter notre Service Technique. Dans le cas contraire, terminer avec 2 - 3 couches de Vernis TITAN Intempéries.

Quand les vernis anciens sont au polyuréthane ou catalysables, il faut poncer à fond la surface jusqu'à les éliminer complètement avant d'appliquer du Protecteur TITAN.

Dans les cas où on ait appliqué de l'huile de lin préalablement, l'éliminer complètement avec du diluant, raclette, papier émeri,

etc. et après procéder comme pour bois neuf.

Si plus de deux mois aient écoulé après l'application de la dernière couche de vernis, poncer à mater avant de revernir.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Poncer le bois dans le sens des veines, nettoyer à fond, éliminer des résines ou des sécrétions de résines et arrondir les bords vifs. Pour améliorer la protection du bois à l'extérieur, appliquer une couche de Protecteur TITAN et terminer par 2 ou 3 couches de Vernis TITAN Intempéries..

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

S'ils ne sont que légèrement écaillés ou craquelés, procéder comme suit: Éliminer avec la raclette ou le papier émeri tout le vernis peu adhérent ou en mauvais état. Imprégner le bois nu avec du Protecteur TITAN pour en uniformiser la tonalité. Insister sur les joints et les fissures. On obtient des meilleurs résultats si on ponce les vernis anciens jusqu'à mater.

Appliquer une couche générale mince et terminer comme pour des bois non vernis.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer totalement les couches anciennes de vernis et procéder comme pour bois non verni.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-02

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

