

VERNIZ EXTERIORES D8

Exterior. Brilhante



Código do produto: 135

Descrição

Verniz óleo sintético brilhante duro e flexível, de elevada resistência e extraordinária retenção de brilho. Contém filtros ultravioletas. Baixo odor.

Alta proteção e decoração para toda gama de madeiras de exterior, em torres, chalés, refúgios, etc., em condições extremas ou ambientes duros, tanto urbanos como rurais e de montanha.

Dados Técnicos

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Natureza | Alquídica modificada de altos sólidos |
| Acabamento | Brilhante |
| Cor (EN ISO 11664-4) | Incolor |
| Densidade (NP EN ISO 2811-1) | 0,90 - 0,94kg/l |
| Rendimento (UNE 48282) | 13 - 16m ² /l |
| Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 5 - 8 horas |
| Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283) | 24 horas |
| Métodos de Aplicação | Trincha ou rolo |
| Limpeza de Utensílios | Aguarrás Mineral |
| Condições de Aplicação, HR<80% | +10 °C - +30 °C |
| Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679) | 41 °C |
| Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3) | 50 - 52 % |
| COV (NP EN ISO 11890-2) | 2.004/42IIA (e) (500/400) Máx. COVs 400 g/l |
| Apresentação | 10L e 4l. |

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem e aplicar em camadas finas, sobre superfícies bem alisadas (suaves), limpas e secas. Lixar suavemente entre cada camada.

O conteúdo de humidade da madeira não deve superar os 12% em madeira dura e os 15% em madeira branda.

Madeiras resinosas e tropicais: podem impedir a secagem.

Lavar a fundo com diluente TITAN Yate para eliminar a resina. Aplicar uma primeira camada numa superfície reduzida e observar. Se a exsudação de resina persistir, consultar o departamento técnico, senão terminar com 2 - 3 camadas de **Verniz TITAN Intempérie**.

Quando os vernizes velhos são catalisáveis ou de poliuretano, é imprescindível lixar toda a superfície a fundo, para elimina-los por completo, antes de aplicar **Protector Titan**.

Em todos os casos em que previamente se tivesse dado óleo de linhaça, eliminá-lo completamente com diluente, raspador,

lixa, etc. procedendo depois como madeira nova.

Se tiverem passado mais de dois meses desde a aplicação da última camada de verniz, lixar até matizar, antes de envernizar.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas o secreções de resinas e rematar cantos vivos. Para uma melhor protecção da madeira no exterior, aplicar uma camada de **Protector Titan**, acabando com 2 ou 3 camadas de **Verniz TITAN Intempérie**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Se só está ligeiramente desprendido ou fissurado, proceder como se segue:

Eliminar com raspador e lixar o verniz desprendido ou esbranquiçado. Impregnar com **Protector Titan**, as zonas despidas de verniz para uniformizar a tonalidade, insistindo nas juntas e fendas. Obtendo-se melhores resultados lixando os vernizes velhos até matizar.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como na madeira não envernizada.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

135 - VERNIZ EXTERIORES D8

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

