

BARNIZ POLIURETANO D9

Para suelos de madera. Interior. Brillante



Código de producto : 137

Descripción

Barniz de poliuretano de fácil aplicación, gran dureza y flexibilidad. Larga duración y resistencia al desgaste.

Campos Aplicación

Especialmente indicado para el barnizado de suelos de madera de pino al interior, a los que confiere un acabado terso, elástico y duradero. También puede usarse en arrimaderos, muebles, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Aceite uretanado
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,88 - 0,92 kg. /l
Rendimiento (UNE 48282)	13 - 16 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicación	Brocha o rodillo
Limpieza de Utensilios	Disolvente Sintéticos o Aguarrás TITAN
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+ 10°C - +30°C
Teñido	Tinte Universal TITAN
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	43 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	43 - 44 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500 g/l
Presentación	4 l y 10 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Aplicar en capas delgadas, siguiendo las vetas de la madera, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio técnico.

Dejar transcurrir 24 horas desde su aplicación, antes de pisar.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Limpiar con disolvente las posibles manchas de aceite, pintura, cera y lijar suavemente, quitar el polvillo y aplicar una capa delgada, transcurridas 24 horas lijar suavemente eliminar el polvillo y aplicar una 2ª capa.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar con suavidad, eliminar el polvillo y barnizar directamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las capas en mal estado y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

TITAN

137 - BARNIZ POLIURETANO D9

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

