

BARNIZ POLIURETANO D9

Para suelos de madera. Interior. Brillante

TITAN



Código de producto : 137

Descripción

Barniz de poliuretano de fácil aplicación, gran dureza y flexibilidad. Larga duración y resistencia al desgaste.

Campos Aplicación

Especialmente indicado para el barnizado de suelos de madera de pino al interior, a los que confiere un acabado terso, elástico y duradero. También puede usarse en arrimaderos, muebles, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Aceite uretanado
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,88 - 0,92 kg. /l
Rendimiento (UNE 48282)	13 - 16 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicación	Brocha o rodillo
Limpieza de Utensilios	Disolvente Sintéticos o Aguarrás TITAN
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+ 10°C - +30°C
Teñido	Tinte Universal TITAN
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	43 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	43 - 44 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500 g/l
Presentación	4 l y 10 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Aplicar en capas delgadas, siguiendo las vetas de la madera, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas.

Para maderas resinosas o tropicales: Consultar Servicio técnico.

Dejar transcurrir 24 horas desde su aplicación, antes de pisar.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Limpiar con disolvente las posibles manchas de aceite, pintura, cera y lijar suavemente, quitar el polvillo y aplicar una capa delgada, transcurridas 24 horas lijar suavemente eliminar el polvillo y aplicar una 2ª capa.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar, lijar con suavidad, eliminar el polvillo y barnizar directamente.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las capas en mal estado y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos:

Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, dépositelos en el centro de reciclaje más cercano.

Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobre coste.

Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2015-02

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

137 - BARNIZ POLIURETANO D9

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

