

VERNIZ POLIURETANO D9

Para Pavimentos de Madeira Interior. Brilhante



Código do produto: 137

Descrição

Verniz de poliuretano de fácil aplicação, grande dureza e flexibilidade. Larga duração e resistência ao desgaste.

Campos de Aplicação

Especialmente indicado para o envernizamento de pavimentos de madeira de pinho no interior, que lhe confere um acabamento liso, elástico e duradouro.

Também pode usar-se em lambris, móveis, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Óleo uretanado
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,88 - 0,92 kg. /l
Rendimento (UNE 48282)	13 - 16 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	3 - 4 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha ou rolo
Limpeza de Utensílios	Solvente Sintéticos ou Aguarrás TITAN
Condições de Aplicação, HR<80%	5 - 40°C
Coloração	Corante Universal TITAN
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	43 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	43 - 44 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COVs 500 g/l
Apresentação	4 l e 10 l.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

Aplicar em camadas finas, seguindo os veios da madeira, sobre superfícies bem alisadas (lixadas), limpas e secas.

Para madeiras resinosas ou tropicais: Consultar o Departamento Técnico.

Deixar passar 24 horas desde a sua aplicação, antes de pisar.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Limpar com solvente as manchas possíveis de óleo, tinta, cera e lixar suavemente, tirar o pó e aplicar uma camada fina, passadas 24 horas lixar suavemente eliminar o pó e aplicar uma 2ª camada.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar, lixar com suavidade, eliminar o pó e envernizar directamente.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as camadas em mau estado e proceder como nas superfícies não envernizadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-02

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

137 - VERNIZ POLIURETANO D9

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

