

SELANTE SINTÉTICO IMPRIMOL D12

Interior - Exterior



Código do produto: 142

Descrição

Preparação com boa penetração e aderência, fácil de lixar.

Adequada para superfícies porosas não alcalinas (gesso, etc.), assim como para a madeira. Isola e uniformiza as superfícies porosas, evitando rechupes no acabamento final. Excelente camada de base para papel de parede.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica
Acabamento	Mate
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,53 - 1,58 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	8 - 11 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 4 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	12 - 24 horas
Métodos de Aplicação	Trincha e rolo
Limpeza de Utensílios	Aguarrás Mineral ou Solvente Sem Cheiro
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	46 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	57 - 59 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (g) (450/350) Máx. COV 350 g/l
Apresentação	4l e 10l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, desengorduradas e consistentes.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Madeira: lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar 1 demão de **Selante Sintético Imprimol D12**. Lixar e eliminar o pó. Aplicar uma segunda demão de **Selante Sintético Imprimol D12** para conseguir uma superfície uniforme, lixar suavemente. Terminar com o esmalte de acabamento. Em exteriores proteger a madeira e aplicar previamente **Protetor TITAN** ou **Titanxyl Proteção Total 3**, segundo as necessidades.

Superfícies porosas não alcalinas (gesso...): aplicar diretamente **Selante Sintético Imprimol D12**, no caso onde a superfície seja pulverulenta, aplicar antes uma camada de **Fundo Fixador D13**. Se o acabamento pretendido for de cor, colorir com **Corante Universal TITAN**, sendo suficiente na maioria dos casos, uma só camada de produto final. Entre 12 - 24 horas, reparar com massas sintéticas os defeitos. De seguida passar com o mesmo **Selante Sintético Imprimol D12**. Deixar secar a

fundo (24 - 48 horas) antes de aplicar a tinta de acabamento.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2017-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

142 - SELANTE SINTÉTICO IMPRIMOL D12

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

