

# SELANTE SINTÉTICO IMPRIMOL D12

Interior - Exterior

**TITAN**



Código do produto: 142

## Descrição

Preparação com boa penetração e aderência, fácil de lixar.

Adequada para superfícies porosas não alcalinas (gesso, etc.), assim como para a madeira. Isola e uniformiza as superfícies porosas, evitando rechupes no acabamento final. Excelente camada de base para papel de parede.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,53 - 1,58 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	8 - 11 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	2 - 4 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	12 - 24 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha e rolo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Aguarrás Mineral ou Solvente Sem Cheiro
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	46 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	57 - 59 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (g) (450/350) Máx. COV 350 g/l
<b>Apresentação</b>	4l e 10l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas, desengorduradas e consistentes.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Madeira:** lixar a madeira no sentido dos veios, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar 1 demão de **Selante Sintético Imprimol D12**. Lixar e eliminar o pó. Aplicar uma segunda demão de **Selante Sintético Imprimol D12** para conseguir uma superfície uniforme, lixar suavemente. Terminar com o esmalte de acabamento. Em exteriores proteger a madeira e aplicar previamente **Protetor TITAN** ou **Titanxyl Proteção Total 3**, segundo as necessidades.

**Superfícies porosas não alcalinas (gesso...):** aplicar diretamente **Selante Sintético Imprimol D12**, no caso onde a superfície seja pulverulenta, aplicar antes uma camada de **Fundo Fixador D13**. Se o acabamento pretendido for de cor, colorir com **Corante Universal TITAN**, sendo suficiente na maioria dos casos, uma só camada de produto final. Entre 12 - 24 horas, reparar com massas sintéticas os defeitos. De seguida passar com o mesmo **Selante Sintético Imprimol D12**. Deixar secar a

fundo (24 - 48 horas) antes de aplicar a tinta de acabamento.

### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2017-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

142 - SELANTE SINTÉTICO IMPRIMOL D12

### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

