

# FONDO FIJADOR D13

Interior - Exterior.



Código de producto : 143

## Descripción

Preparación para fijar y sellar superficies de albañilería, porosas o pulverulentas (facilitando la aplicación y adherencia de pinturas y revoques, en dispersión acuosa) yeso, cemento, fibrocemento, hormigón, ladrillos. No dificulta la transpiración de este tipo de superficies.

Para fijar o aislar pinturas a la cola o restos de ellas.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Copolímero acrílico
<b>Acabado</b>	Mate o semimate, según absorción
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,80 - 0,85 Kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	Yeso: 1,2 - 1,5 m <sup>2</sup> /l, Cemento: 4 - 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha y rodillo
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Disolvente Sintéticos y Grasos
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	-20 °C - +40 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	37 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	13 - 14 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2004/42IIA (h)(750/750) Máx. COV 700 g/l
<b>Presentación</b>	10 l y 4 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Aplicar el número de capas suficientes para obtener el acabado deseado. Con la primera capa, se consigue en la mayoría de los casos, un excelente fijado de superficies caleadas y previene el exceso de suciedad de superficies porosas. Con manos consecutivas obtenemos un acabado más lustroso. No aplicar más de 3 capas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

**TITAN**

143 - FONDO FIJADOR D13

