

# FOND FIXATIF D13

Intérieur - Extérieur.



Code Produit: 143

## Description

Primaire pour fixer et sceller surfaces de maçonnerie, poreuses ou friables. Il rend facile l'application et l'adhésion des peintures et crépis à l'eau, plâtre, ciment, fibrociment, béton, briques. Il n'empêche pas que ces surfaces puissent être respirantes. Pour fixer et isoler des peintures à la colle et ses résidus.

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Copolymère acrylique
<b>Finition</b>	Mate ou semi mate (selon absorption)
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,80 - 0,85 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	Plâtre : 1,2 - 1,5 m <sup>2</sup> /l , Béton : 4 - 7 m <sup>2</sup> /l
<b>Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 minutes
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 8 heures
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse et rouleau
<b>Nettoyage des Outils</b>	Diluant pour Synthétiques et Gras
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	-20°C - +40°C
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	37 °C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	13 - 14 %
<b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>	2004/42IIA (h)(750/750) Max. COV 700 g/l
<b>Conditionnement</b>	10 l et 4 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le contenu dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et dégraissées.

### SURFACES NON PRÉPARÉES:

Appliquer les couches suffisantes pour obtenir la finition requise. Dans la plupart des cas, avec une seule couche on obtient une excellente fixation des surfaces friables et on empêche les effets de la salissure sur des surfaces poreuses. Avec deux ou trois couches, on obtient une finition plus brillante. Ne pas appliquer plus de 3 couches.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-03

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



**TITAN**

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94  
**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

