

SELANTE BASE AQUOSA A18

Interior - Exterior

TITAN



Código do produto: 145

Descrição

Primário branco à base de água para superfícies porosas de gesso e madeira. Boa penetração, aderência e poder selante das superfícies, evita a absorção desigual no acabamento. Bloqueador de taninos. Fácil aplicação e lixagem. Pela sua natureza aquosa, tem pouco odor.

Dados Técnicos

Natureza	Alquídica Uretanada
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,37 - 1,43 kg./l
Rendimento	8 - 10 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2- 3 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	40,5 - 41,5 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (g) (50/30) Máx. COV 29g/l
Apresentação	10 e 4 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Limpar a superfície a pintar, eliminar o pó ou as tintas com má aderência.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa superior ou igual a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório, podem aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc). Tintas Titan, S.A. não aceitará nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções.

Tenham especial atenção nas cores escuras, pois nalgumas delas são mais suscetíveis a que se produzam os fenómenos indicados, razão mais suficiente para observar as indicações e precauções assinaladas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Gesso: Uma vez liso (lixado) e limpo, aplicar diretamente **Selante Base Aquosa A18**. Se o acabamento for de cor, pode-se tingir o Selante com **Corante Universal Titan**, com o qual, na maioria dos casos, necessita somente de uma camada de produto final.

Sobre gesso morto (pulverulento), aplicar antes do **Selante Base Aquosa A18**, uma camada de **Fixador à Base de Água A-16**.

Madeira: aplicar diretamente o Selante sem diluir. Facilita a lixagem, eliminar o “repelo” característico das madeiras muito brandas e porosas. Antes de aplicar o Selante, recomenda-se proteger a madeira de humidades, fungos e putrefação, tratando-a previamente com **Titanxyl Proteção Total Ultra**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies novas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico Titan que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Tintas Titan, S.A não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Data de edição: 2020-12

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscip. 210
N.I.F. B-08218158

