

# ESMALTE ACETINADO POLIURETANO D4

Interior - Exterior. Acetinado.



Código do produto: 150

## Descrição

Esmalte de secagem rápida. Acabamento liso perfeito, suave e sedoso, com aspecto de laca. Grande resistência às manchas de sumos, licores, óleos, etc. Muito lavável. Excelente brancura e resistência ao amarelecimento. Muito duro e resistente aos atritos.

## Campos de Aplicação

Especialmente indicado para a lacagem de móveis de madeira e metal, portas, janelas, etc e todas aquelas superfícies onde se deseja obter um acabamento com aspeto lacado.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica uretanada
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Branco
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,16 - 1,18 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	12 - 14 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 5 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	18 - 24 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha e rolo
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Solvente Sintéticos e Oleosos ou Aguarrás Mineral
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Coloração</b>	Corante Universal TITAN
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	40° C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	50 - 52 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (d) (400/300) Máx. COVs 300 g/l.
<b>Apresentação</b>	10 l e 4 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e preparadas adequadamente.

Eliminar qualquer resto de sujidade, gordura, óxido ou tinta com má aderência utilizando dissolvente ou decapante, segundo as necessidades.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

**Madeira:** Lixar a madeira no sentido do veio, limpar a fundo, eliminar resinas ou secreções de resinas e rematar cantos vivos. Aplicar **Isolante Sintética D12** ou **Isolante Aquoso A-18**.

**Ferro:** aplicar **Zarcão Sintético Titanlux** ou **Preparação Multiusos**. Para trabalhos no exterior serão necessárias duas demãos do primário seleccionado. Em interiores, uma demão será suficiente.

**Outros Suportes:** consultar

**Em todos os casos para:**

**Interiores:** acabar com 1 ou 2 demão de **Esmalte Poliuretano Acetinado D4**.

**Exteriores:** acabar com 2 ou 3 demão de **Esmalte Poliuretano Acetinado D4**.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Limpar, lixar com suavidade e aplicar directamente 1 ou 2 camadas de Esmalte.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

#### **Gestão de resíduos:**

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2014-01

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

150 - ESMALTE ACETINADO POLIURETANO D4

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

