

LACA NITRO TAPAPOROS

Interior. Satinado



Código de producto : 15H

Descripción

Laca nitrocelulósica tapaporos incolora satinada, con un amplio campo de utilización. Buen lijado, transparencia y facilidad para el matizado. Secado rápido. Buen comportamiento al repintado. Puede ser usado como fondo y acabado.

Campos Aplicación

Como fondo y acabado tapaporos para madera: Piezas macizas, chapadas y contrachapadas.

Datos técnicos

Acabado	Satinado (Brillo a 60°: 65±5)
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,91 - 0,93 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	Como acabado: 7 - 11 m2/l / Como fondo: 3 - 4m2/l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	45 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 5 horas / Máximo: Indefinido, previo lijado
Métodos de Aplicación	Pincel, rodillo y pistola Aerográfica
Dilución	Pincel y Rodillo: 20 % / Pistola aerográfica: 30 %
Diámetro Boquilla	Pistola Aerográfica: 1,7 mm
Presión Boquilla	Pistola Aerográfica: 3 atm.
Diluyente	Pincel y Rodillo: Laca Nitro Pincel 15L / Pistola Aerográfica: Laca Nitro Pistola 15M
Limpieza de Utensilios	Diluyente Laca Nitro
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	Fondo: 300 - 320 ml/m2
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	15 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	18 - 22 %
Presentación	4 l, 750 ml y 375 ml.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Agitar correctamente el envase antes de su uso. Evitar las pasadas manuales repetitivas, material de rápido secado. Preferible su aplicación a pistola aerográfica.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

La superficie a barnizar deberá estar limpia de polvo, grasa y aceite. Sin restos de humedad.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Antes de proceder al repintado deberá lijarse una parte de la superficie, aplicando en ella la **Laca Nitro TITAN Tapaporos**, observando el correcto comportamiento del barniz antiguo, si se produce cualquier tipo de anomalía, eliminar totalmente el barniz antiguo y aplicar como en superficies no preparadas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-05

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

15H - LACA NITRO TAPAPOROS

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

