

# LACA NITRO TITAN ACABAMENTO

Interior. Acetinado



Código do produto: 15K

## Descrição

Laca nitro celulósica incolor acetinada, com um amplo campo de utilizações. Boa matização e transparência. Fácil de aplicar. Secagem rápida. Bom comportamento à repintura.

## Campos de Aplicação

Como acabamento em madeira: Peças maciças, folheados e contraplacados.

## Dados Técnicos

<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Brilho (NP EN ISO 2813)</b>	60º: 50 - 60
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,91 - 0,92 Kg/l
<b>Rendimento</b>	7 - 11 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	25 - 30 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	3 - 4 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Pincel, rolo e pistola aerográfica
<b>Diluição</b>	Pincel e rolo: 20% / Pistola aerográfica: 30%
<b>Diâmetro Bico</b>	Pistola aerográfica: 1,7 mm
<b>Pressão Bico</b>	Pistola aerográfica: 3 bar
<b>Diluyente</b>	Diluyente Universal
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	14 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	18 - 22 %
<b>Apresentação</b>	4l e 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar corretamente a embalagem antes da sua utilização.

Evitar as passagens manuais repetitivas, material de secagem rápida. De preferência efetuar as aplicações com pistola aerográfica.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

A superfície a envernizar deverá estar previamente preparada com **Laca Nitro TITAN Tapa poros.**

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Antes de proceder à repintura deverá lixar uma parte da superfície, aplicando nela a **Laca Nitro Titan Acabamento**, observando o correcto comportamento do verniz antigo, se ocorrer qualquer tipo de anomalia, eliminar totalmente o verniz antigo e proceder como nas superfícies não preparadas.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(Espanya)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210  
N.I.F. B-08218158

