

REVESTIMENTO PÉTREO LISO A9

Interior. Exterior. Mate



Código do produto: 171

Descrição

Revestimento de textura lisa e cores misturáveis de grande resistência à intempérie e com conservante antifungos e antiverdete. Proteção e impermeabilização de argamassas monocamada. Transpirável. Disfarça pequenas fendas.

Campos de Aplicação

Para a decoração e proteção de fachadas, paredes exteriores, terraços e paredes em geral, sobre suportes de cimento, betão, ladrilho, etc.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica Estirenica
Acabamento	Mate, textura lisa
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e cores (Consultar catálogo Orión fachadas. Pedido mínimo 300l)
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	Branco: 1,65 - 1,75 kg /l / Cores: 1,55 - 1,75 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	3 - 6 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	60 - 80 minutos
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e airless
Diluyente	Água
Limpeza de Utensílios	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN, Corante Aquoso Profissional ou Sistema Servicolor
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	49 - 51 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COV 18 g/l.
Apresentação	15 e 4l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Resistência à esfrega húmida NP EN ISO 11998: Classe 2.

Aderência por tração direta (EN 1542 - 1999) : 1.9 MPa

Permeabilidade à água líquida (NP EN 1062-3): W2 Média

Permeabilidade ao vapor de água (EN ISO 7783) : Classe I

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

Com temperatura inferiores a 7º C.

Com humidade relativa superior ou igual a 80%

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitarem estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório, podem aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc). Tintas Titan S.A. não aceitarão nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções. Tenha especial atenção nas cores escuras, pois algumas delas são mais suscetíveis a que se produzam os fenómenos indicados anteriormente, razão suficiente para se observar as indicações e precauções assinaladas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira demão diluída com 10 - 15 % de água, aplicar uma segunda sem diluir.

Sobre superfícies em mau estado, limpar todas as zonas afetadas, eliminar todo o material que não está bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e pó que possam ter.

Para reforçar o substrato e homogeneizar porosidade ou sobre tintas antigas à base de cola, cal ou em superfícies onde aqueles se tenham eliminado recomenda-se aplicar em:

Interiores: uma primeira camada de **Fixador Aquoso A19** ou **Selante Aquoso A18** de acordo com as instruções das respetivas Fichas Técnicas.

Exterior: uma primeira camada de **Fundo Fixador D13** ou **Fixador Aquoso A16** de acordo com com as instruções das respetivas Fichas Técnicas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente sobre a tinta previamente lavada ou escovada, diluir a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: BCM, IPU, IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Antes de aplicar o produto numa superfície grande onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis do solo, é imprescindível que se solicite a visita de um técnico Após Venda que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco com respeito às condições atmosféricas e ambientais para conseguir um perfeito acabamento com garantia.

Se não se verificarem estas recomendações, Tintas Titan S.A. não se responsabilizará do fim da aplicação.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2017-07

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

171 - REVESTIMENTO PÉTREO LISO A9

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

