

PEINTURE FAÇADES AU SILOXANE A13

Extérieurs. Mat.

TITAN



Code Produit: 174

Description

Peinture pour façades au siloxane. Hydrofuge. Perméabilité totale à la vapeur. Longue durée. Contient du conservateur antifongique. Bonne pénétration dans le support.

Pour la protection des façades des bâtiments, quand on a besoin d'une imperméabilisation correcte et d'une haute perméabilité à la vapeur.

Données Techniques

Type de Produit	Silicone
Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,43 - 1,48 Kg/l
Rendement	4 - 6 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutes
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 heures
Méthodes d'Application	Brosse et rouleau
Diluant	Eau
Température d'Application, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	Blanco: 36 -37 % / Colores: 35,5 -37,5 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Max. COV 39 g/l
Conditionnement	15 l et 4 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Certificats

Perméabilité à l'eau liquide selon norme EN 1062-3

Perméabilité à la vapeur d'eau selon norme EN 1062-2

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le contenu dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

ATTENTION. TRÈS IMPORTANT. NE PAS APPLIQUER:

À des températures inférieures à 7°C.

Avec humidité relative équivalente ou supérieure à 80%.

Avec prévision de pluie dans les heures suivantes.

Ne pas respecter ces instructions peut entraîner un résultat pas satisfaisant. Par exemple on peut y apparaître des taches de différentes couleurs, lignes fines irrégulières (à aspect baves d'escargot, etc.) sur la surface peinte. Industrias TITAN, S. A. n'acceptera aucune réclamation qui n'ait pas tenu compte de ces instructions. Prière de faire attention spéciale aux couleurs foncées, car certaines d'entre elles sont plus sensibles à l'apparition des phénomènes mentionnés ci-dessus et cela est une raison additionnelle pour observer les instructions et les précautions énumérées.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Appliquer une première couche diluée avec 10-15% d'eau. Une fois sèche, appliquer une deuxième couche sans diluer. Sur des surfaces en mauvais état, réparer les dommages et éliminer toutes les particules mal adhérentes. La surface doit rester consistante, propre et sans poussière.

Pour renforcer la surface et homogénéiser la porosité, ainsi que sur des peintures à la détrempe, à la chaux ou des surfaces où elles ont été éliminées, on recommande une couche de fond de Fond Fixateur D13 ou du Fixateur à l'Eau A16.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Appliquer la peinture directement après laver et poncer. Diluer la première couche avec 10-15% d'eau. Après appliquer une deuxième couche sans diluer.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

Éliminer complètement les peintures anciennes, et procéder comme pour des surfaces non peintes.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité. Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Contient: BCM, IPU, IPBC, Terbutryne, pour protéger les propriétés initiales de l'article traité.

Date d'édition: 2019-10

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158

