

REVESTIMENTO ANTI FISSURAS RUGOSO A24

Exterior. Mate



Código do produto: 17B

Descrição

Revestimento de fácil aplicação, grande resistência à intempérie, álcalis, atritos, etc. Impermeável, transpirável e duro. Cores totalmente sólidas à luz.

Com conservante Anti-fungo.

Para a decoração e proteção de fachadas, pátios, paredes em general, quer sejam de cimento, argamassa, reboco, ladrilho, fibrocimento, etc. que tenha, fissuras ou se possam produzir com o passar do tempo.

Dados Técnicos

Natureza	Acrílica
Acabamento	Mate, textura rugosa
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e cores
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,35 - 1,45 kg /l
Rendimento (UNE 48282)	1 - 2 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	1 - 2 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	18 - 24 h
Métodos de Aplicação	Espátula e rolo
Diluyente	Água
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Coloração	Corante Universal TITAN, Corante Aquoso Profissional ou Sistema Servicolor
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	61 - 63 %
COV (NP EN ISO 11890-2)	2004/42/IIA (c) (75/40) Máx. COV 5 g/l.
Apresentação	15 e 4l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

ATENÇÃO MUITO IMPORTANTE. NÃO APLICAR:

A temperatura inferior a 7°C.

Com humidade relativa superior ou igual a 80%.

Com previsão de chuva nas próximas horas.

Se não respeitar estas instruções o resultado da aplicação pode não ser satisfatório, podem aparecer manchas de diferentes cores, lágrimas (baba de caracol, etc). Tintas Titan, S.A. não aceitará nenhuma reclamação que não tenha tido em conta estas instruções. Tenham especial atenção nas cores escuras, pois algumas delas são mais suscetíveis a que se produzam os

fenómenos indicados, razão mais que suficiente para observar as indicações e precauções assinaladas.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado: Aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15% de água de **Plástico Fachadas Mate A4** ou **Revestimento Antifissuras Rugoso A24** da mesma cor do **Revestimento Antifissuras Rugoso A24** escolhido, e posteriormente aplicar o **Revestimento Antifissuras Rugoso A24**.

Sobre superfícies em mau estado, reparar todas as zonas afectadas, eliminando todos os materiais que não estejam bem aderentes e consistentes, limpando toda a sujidade e pó que possam ter.

Para consolidar o substrato e homogeneizar porosidades assim como sobre pinturas antigas, à base de cola ou cal recomenda-se aplicar previamente uma primeira camada de **Fundo Fixador D13** ou **Fixador Aquoso A16** segundo as indicações das respetivas fichas técnicas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Lavar ou escovar previamente, aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15% de água de **Plástico Fachadas Mate A4** ou **Revestimento Anti fissuras Rugoso A24** da mesma cor do **Revestimento Anti fissuras Rugoso A24** escolhido, e posteriormente aplicar o **Revestimento Anti fissuras Rugoso A24**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Contém: BCM, IPU,IPBC, Terbutrina para proteger as propriedades iniciais do artigo tratado.

Antes de aplicar o produto numa grande superfície onde se devam utilizar andaimes para se elevar a mais de dois níveis da superfície, é imprescindível que se solicite a visita de um Assistente Técnico Titan que verifique que se conhecem os detalhes desta ficha técnica, que constate o estado da superfície e que faça as recomendações in loco respeitante às condições ambientais e atmosféricas para se obter um acabamento perfeito com garantia.

Se não se observarem estas recomendações, Tintas Titan, S.A não se responsabiliza pelo modo de aplicação.

Preservar as embalagens de temperaturas inferiores a 0º.

Data de edição: 2016-03

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

17B - REVESTIMENTO ANTI FISSURAS RUGOSO A24

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

