

# TITAN VOLEA. PINTURA PARA PISTAS DE TENIS

Interiores - Exteriores. Mate.



Código de producto : 181

## Descripción

Pintura protectora y decorativa para pavimentos interiores y exteriores (Pavimentos de hormigón, aglomerados asfálticos, aglomerados de caucho) que ofrece las siguientes cualidades: Gran adherencia, alta resistencia al impacto, solidez a la intemperie, impermeable, secado rápido, resistente a la abrasión.

## Datos técnicos

|   |  |
|---|--|
| <b>Naturaleza</b>                           | Acrílica   |
| <b>Acabado</b>                              | Mate   |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>           | Verde y Rojo   |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>         | Verde: 1,32 - 1,36 Kg/l, Rojo: 1,25 - 1,29 Kg/l                            |
| <b>Rendimiento (UNE 48282)</b>              | 8 - 12 m <sup>2</sup> /l   |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>    | 30 - 60 minutos  |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>  | 6 - 8 horas  |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                | Brocha, rodillo y pistola  |
| <b>Diluyente</b>                            | Agua   |
| <b>Limpieza de Utensilios</b>               | Agua   |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b> | +10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas. |
| <b>Teñido</b>                               | Tinte Universal TITAN o Tinte al Agua Profesional                          |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>  | 36 - 41 %  |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>             | 2.004/42IIA (i) (140/140) Máx. COV 18 g/l                                  |
| <b>Presentación</b>                         | 10 l y 4 l   |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secas y consistentes. El cemento u hormigón deben estar completamente fraguados (mínimo 28 días).

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.  
*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.  
*Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad:* es recomendable una primera capa de **Fondo Fijador D13** o **Fijador al**

## **Agua A16.**

### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:**

Aplicar directamente la pintura previo lavado ó cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

### **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:**

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## **Precauciones**

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2014-03

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

# **TITAN**

181 - TITAN VOLEA. PINTURA PARA PISTAS DE TENIS

### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

