

# TITAN VOLEA. TINTA PARA CAMPOS DE TÊNIS

Interior - Exterior. Mate



Código do produto: 181

## Descrição

Tinta protetora e decorativa para pavimentos interiores e exteriores (Pavimentos de betão, aglomerados asfálticos, aglomerados de borracha) que oferece as seguintes qualidades: Elevada aderência, alta resistência ao impacto, solidez à intempérie, impermeável, secagem rápida, resistente à abrasão.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Acrílica
<b>Acabamento</b>	Mate
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Verde e vermelho
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	Verde: 1,32 - 1,36 Kg/l, Vermelho: 1,26 - 1,30 Kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 60 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, rolo e pistola
<b>Diluyente</b>	Água
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Água
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C. Não aplicar com previsão de chuva nas próximas horas.
<b>Coloração</b>	Corante Universal TITAN ou Corante Aquoso Profissional
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	36 - 41 %
<b>COV (NP EN ISO 11890-2)</b>	2.004/42IIA (i) (140/140) Máx. COV 18 g/l
<b>Apresentação</b>	10 l e 4l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. O cimento ou betão devem estar completamente consolidados (mínimo de 28 dias).

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira demão diluída com 10 - 15 % de água, aplicando uma segunda sem diluir. Sobre superfícies em mau estado, limpar todas as zonas afectadas, eliminando todo o material que não esteja bem aderente e limpando toda a sujidade e pó que possam ter.

Para reforçar o substrato e homogeneizar porosidades recomenda-se a aplicação de uma primeira demão de **Fundo Fixador D13** ou **Fixador Aquoso A16**.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluindo a primeira demão com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda demão tal e qual.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

181 - TITAN VOLEA. TINTA PARA CAMPOS DE TÊNIS

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

