

FOND NITRO BOUCHE-PORES MADERLAK

Intérieur



Code Produit: 189 5783

Description

Fond monocomposant incolore à ponçage aisée pour la protection du bois en intérieurs. Produit à pouvoir couvrant moyen, séchage rapide du film à température ambiante. Résistant aux nettoyages.

Données Techniques

Type de Produit	Nitrocelulósica
Finition	Satinado
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	0,92 - 0,95 kg/l
Rendement (UNE 48282)	3 - 9 m ² /l
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	70 - 90 minutos, Secado tacto: 10 - 20 minutos
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	A partir de 10 horas
Méthodes d'Application	Brochas, pistola Aerográfica, airless
Dilution	10 - 15 %
Diluant	Diluyente Laca Nitro
Nettoyage des Outils	Disolvente Limpieza Maderlak
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	14°C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	19 - 20%

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Les surfaces à peindre doivent être sèches, exemptes de poussière, graisses et huile. Appliquer préférablement au pistolet. Appliquer conformément à la pratique habituelle d

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2015-02

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

189 5783 - FOND NITRO BOUCHE-PORES MADERLAK

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

