

LACA NITRO BLANCO SATINADO MADERLAK



Código de producto : 189 5984

Descripción

Laca blanca de gran tacto y sedosidad a base de nitrocelulosa y alquídica modificada.

Campos Aplicación

Para la decoración y protección de superficies de madera, metálicas, etc., en interiores.

Datos técnicos

Naturaleza	Nitrocelulósica
Acabado	Satinado
Brillo (UNE EN ISO 2813)	60º: 50 - 60
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,99 - 1,05 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	8 - 9 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30 - 40 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	6 horas mínimo
Métodos de Aplicación	Brocha, airless y pistola aerográfica
Viscosidad de Aplicación	Copo Ford 4: 50 - 60 segundos
Dilución	Pistola: 5 - 10 %
Diámetro Boquilla	2 - 2,5 mm
Presión Boquilla	2 - 2,5 bar
Diluyente	Disolvente Nitro
Limpieza de Utensilios	Diluyente Limpieza Maderlak
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	14 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	19 - 21 %
Presentación	5 l y 25 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Atemperar el producto (20°C). Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Fondear previamente con **Fondo Nitro Incoloro Tapaporos**. Lijar el fondo antes del pintado con **Laca Nitro Blanco Satinado**.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-11

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

189 5984 - LACA NITRO BLANCO SATINADO MADERLAK

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

