

# LACA NITRO BRANCO ACETINADO MADERLAK



Código do produto: 189 5984

## Descrição

Laca branca de enorme suavidade ao tato à base de nitro celulose e alquídica modificada.

## Campos de Aplicação

Para a decoração e proteção de superfícies de madeira, metálicas, etc., em interiores.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Nitrocelulósica
<b>Acabamento</b>	Acetinado
<b>Brilho (NP EN ISO 2813)</b>	60º: 45 - 55
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incolor
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,90 - 0,91 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	8 - 9 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	30 - 40 minutos
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	6 horas mínimo
<b>Métodos de Aplicação</b>	Trincha, airless e pistola aerográfica
<b>Viscosidade de Aplicação</b>	Copo Ford 4: 50 - 60 segundos
<b>Diluição</b>	Pistola: 5 - 10 %
<b>Diâmetro Bico</b>	2 - 2,5 mm
<b>Pressão Bico</b>	2 - 2,5 bar
<b>Diluyente</b>	Solvente Nitro
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente Limpeza Maderlak
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	14 °C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	19 - 21 %
<b>Apresentação</b>	5l e 25l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. Estabilizar o produto (20°C). As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Fixar previamente com **Fundo Nitro Incolor Tapaporos**. Lixar o fundo antes de pintar com **Laca Nitro Branco Acetinado**.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2018-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

189 5984 - LACA NITRO BRANCO ACETINADO MADERLAK

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

