

FONDO POLIURETANO SUELOS INCOLORO MADERLAK

Interior



Código de producto : 189 7339

Descripción

Fondo imprimación de poliuretano de dos componentes combinado con poliisocianato aromático para usos en parquet y suelos de madera de interior.

Buen lijado y aislamiento de las grasas y resinas del soporte a recubrir. Secado relativamente rápido. Buen comportamiento al repintado, garantizando la adherencia de las capas aplicadas posteriormente.

Campos Aplicación

Como fondo incoloro en maderas nobles y tropicales con alto contenido en resinas y grasa naturales. Madera y chapas que deban ser barnizadas y sea necesario evitar la inhibiciones de secado por el alto contenido de dichos soportes en grasas, ceras ó pequeños contenido en humedad.

Datos técnicos

Naturaleza	Poliuretano aromático
Acabado	Semibrillo
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	0,88 - 0,90 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	9 - 13 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Al tacto: 30 minutos, manipulable: 3 - 4 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 4 horas, Máximo: no tiene, previo lijado
Proporción de la Mezcla	Base/Catalizador: 1/1
Vida de la Mezcla a 23°C	4 - 6 horas
Métodos de Aplicación	Aerográfica, paletina
Viscosidad de Aplicación	Copo Ford 4 a 25°C: 12 -13 segundos
Dilución	Aerográfica: máx 5%, paletina: 5 - 10%
Diámetro Boquilla	1,7 mm
Presión Boquilla	2,5 - 3 bar
Diluyente	Diluyente Antivelo Retardante E
Limpieza de Utensilios	Disolvente Limpieza Maderlak
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	Base: 7 °C Endurecedor: 12 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	Base: 22,5 - 23,5% Endurecedor: 28 - 30 %
Presentación	25 l. y 5 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas. Atemperar a 20°C. no emplear utensilios humedecidos con disolvente graso o agua.

El catalizador es un producto caducable, sus envases una vez abiertos deben consumirse lo antes posible.

Evitar pasadas manuales repetitivas, material de relativo secado rápido.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Lijar previamente la madera a tratar, en caso de teñido preferiblemente realizarlo con **Tintes Universales Maderlak**, pasadas 12 horas proceder al sellado del soporte con el **Fondo Poliuretano Suelos Incoloro**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Antes de proceder al repintado deberá lijarse una parte de la superficies, aplicando en ella el **Fondo Poliuretano Suelos Incoloro**, observando el correcto comportamiento del recubrimiento antiguo, si se produce cualquier tipo de anomalía, eliminar totalmente el recubrimiento antiguo y aplicar como en superficies no preparadas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2013-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



189 7339 - FONDO POLIURETANO SUELOS INCOLORO MADERLAK