

FUNDO POLIURETANO PAVIMENTOS INCOLOR MADERLAK

Interior.



Código do produto: 189 7339

Descrição

Fundo primário de poliuretano de dois componentes combinado com polisocianato aromático para utilização em parquetes e pavimentos de madeira de interior. Boa lixagem e isolamento das gorduras e resinas do suporte a revestir. Secagem relativamente rápida. Bom comportamento na repintura, garantindo a aderência das camadas aplicadas posteriormente.

Campos de Aplicação

Como fundo incolor em madeiras nobres e tropicais com elevado conteúdo de resinas e gorduras naturais. Madeiras e placas que devam ser envernizadas e seja necessário evitar o impedimento da secagem pelo elevado conteúdo dos referidos suportes em gordura, ceras ou pequenos conteúdos em humidade.

Dados Técnicos

Natureza	Poliuretano aromático
Acabamento	Meio Brilho
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,88 - 0,90 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	9 - 13 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Ao tato: 30 minutos, manipulável: 3 - 4 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 4 horas, Máximo: não têm, prévia lixagem
Proporção da Mistura	Base/Catalizador: 1/1
Vida da Mistura a 23°C	4 - 6 horas
Métodos de Aplicação	Aerográfica, trincha plana
Viscosidade de Aplicação	Copo Ford 4 a 25°C: 12 -13 segundos
Diluição	Aerográfica: máx 5%, trincha plana: 5 - 10%
Diâmetro Bico	1,7 mm
Pressão Bico	2,5 - 3 bar
Diluyente	Diluyente Antivelo Retardante E
Limpeza de Utensílios	Solvente Limpeza Maderlak
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	Base: 7 °C Endurecedor: 12 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	Base: 22,5 - 23,5% Endurecedor: 28 - 30 %
Apresentação	25l e 5 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na

secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas. Aquecer a 20°C. Não utilizar utensílios humedecidos com solvente gorduroso ou água.

O catalisador é um produto com validade, as embalagens uma vez abertas devem ser consumidas o antes possível.

Evitar passagens manuais repetidas, material de secagem relativamente rápida.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar previamente a madeira a tratar, em caso de pretender colorir utilizar preferivelmente **Corantes Universais Maderlak**, passadas 12 horas proceder à selagem do suporte com o **Fundo Poliuretano Pavimentos Incolor**.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Antes de proceder à repintura deverá lixar uma parte da superfície, aplicando nela o **Fundo Poliuretano Pavimentos Incolor**, observando o comportamento do recobrimento antigo, se verificar qualquer tipo de anomalia, eliminar totalmente o recobrimento antigo e fazer aplicação como nas superfícies não preparadas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar totalmente o recobrimento antigo e fazer aplicação como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2013-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

189 7339 - FUNDO POLIURETANO PAVIMENTOS INCOLOR MADERLAK

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

