

LACA POLIURETANO SOALHOS INCOLOR BRILHANTE MADERLAK

Interior

TITAN

Código do produto: 189 7341

Descrição

Acabamento de poliuretano brilhante de dois componentes catalisado com isocianatos aromáticos para a proteção e decoração de parquet e soalhos de madeira em interiores. Excelente resistência à abrasão, detergentes. Lavável, possui bom comportamento ao desgaste e choque.

Campos de Aplicação

Como acabamento incolor para soalhos de madeira em escadas de madeira nova ou a restaurar, soalhos de madeira tropical ou europeia, todo o tipo de parquets quer sejam novos ou em operações de restauro, parquets pré-envernizados e elementos de mobiliário que pelas suas características requeiram uma laca de acabamento com elevadas prestações ao desgaste, choques, riscos e resistência a agentes químicos (gorduras, sumos, etc.).

Dados Técnicos

Natureza	Poliuretano aromático
Acabamento	Brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,25 - 1,28 Kg/l
Rendimento (UNE 48282)	9 - 12 m ² /l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Ao tato: 60 minutos, manipulável: 3 - 4 horas. Tempo para passagem: mínimo 24 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 12 horas.Máximo: não têm, prévia lixagem
Proporção da Mistura	Laca/Catalizador: 1/1. Deixar repousar 10 - 15 minutos antes de utilizar.
Vida da Mistura a 23°C	6 - 8 horas
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Viscosidade de Aplicação	Copo Ford 4 a 25°C: 17 - 19 segundos.
Diluição	Pistola: 5 - 15%
Diâmetro Bico	1,7 mm
Pressão Bico	2,5 - 3 bar
Diluyente	Diluyente Antivelo Retardante E
Limpeza de Utensílios	Solvente Limpeza Maderlak
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	120 - 130 gr/m ²
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	Base: 14°C, endurecedor: 9°C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	Base: 44 - 46 %, endurecedor: 40,2 - 42,2 %
Apresentação	25 l e 5 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas. Acondicionar o produto (20°C). Não utilizar utensílios humedecidos com diluentes gordos ou água.

O catalisador é um produto delicado, as suas embalagens uma vez abertas devem ser utilizadas o antes possível.

Evitar passagens manuais repetitivas, material de relativa secagem rápida.

Evitar o uso de aditivos anti silicone em camadas de fundo, pode provocar problemas de aderência.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar previamente a madeira a tratar, em caso de a preferir colorir, utilizar **Corantes Universais Maderlak**, passadas 12 horas proceder à proteção do suporte com **Fundo Poliuretano Pavimentos Incolor**, repintar e lixar previamente com tantas camadas de **Laca Poliuretano Pavimentos Incolor** quantas sejam necessárias (2 -3 demãos).

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Antes de proceder à repintura deverá lixar-se uma parte da superfície, aplicando nela o **Fundo Poliuretano Pavimentos Incolor**, observando o comportamento do revestimento antigo e se verificar alguma anomalia, eliminar por completo o revestimento antigo e proceder à aplicação como nas superfícies não preparadas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar por completo o revestimento antigo e proceder à aplicação como nas superfícies não preparadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos:

Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo.

Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras.

Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2014-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

189 7341 - LACA POLIURETANO SOALHOS INCOLOR BRILHANTE MADERLAK

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

