

LACA POLIURETANO SUELOS INCOLORO BRILLANTE MADERLAK

Interior



Código de producto : 189 7341

Descripción

Acabado de poliuretano brillante de dos componentes catalizado con isocianatos aromáticos para la protección y la decoración de parquet y suelos de madera en interiores. Excelente resistencia a la abrasión, detergentes. Lavable y buen comportamiento frente a roces y golpes.

Secado relativamente rápido, excelente relación de dureza - elasticidad, no se cuartea ni agrieta. Buen comportamiento al repintado, garantizando la adherencia de las capas aplicadas posteriormente.

Campos Aplicación

Como acabado incoloro para suelos de madera en escaleras de madera nueva ó a restaurar, suelos de madera tropical ó europea, todo tipo de parquet nuevos ó en restauración, parquet pre barnizados y elementos de mobiliario que por sus características requieran una laca de acabado de altas prestaciones al roce, golpes, rayado y resistencia a agentes químicos (grasas, zumos, etc.).

Datos técnicos

Naturaleza	Poliuretano aromático
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Incoloro
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,25 - 1,28 Kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	9 - 12 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	Al tacto: 60 minutos, manipulable: 3 - 4 horas. Tiempo para el pisado: mínimo 24 horas
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 12 horas.Máximo: no tiene, previo lijado.
Proporción de la Mezcla	Laca/Catalizador: 1/1. Dejar reposar 10 - 15 minutos antes de utilizar.
Vida de la Mezcla a 23°C	6 - 8 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Viscosidad de Aplicación	Copo Ford 4 a 25°C: 17 - 19 segundos.
Dilución	Pistola: 5 - 15%
Diámetro Boquilla	1,7 mm
Presión Boquilla	2,5 - 3 bar
Diluyente	Diluyente Antivelo Retardante E
Limpieza de Utensilios	Disolvente Limpieza Maderlak
Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)	120 - 130 gr/m ²
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	Base: 14°C, endurecedor: 9°C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	Base: 44 - 46 %, endurecedor: 40,2 - 42,2 %
Presentación	25 l. y 5 l.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en le envase. las superficies a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas. Atemperar a 20°C. no emplear utensilios humedecidos con disolvente graso ó agua.

El catalizador es un producto caducable, sus envases una vez abiertos deben consumirse lo antes posible.

Evitar las pasadas manuales repetitivas, material de relativo secado rápido.

Evitar el uso de aditivos antisilicona en las capas de fondo, puede provocar problemas de adherencia.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Lijar previamente la madera a tratar, en caso de teñido preferiblemente realizarlo con **Tintes Universales Maderlak**, pasadas 12 horas, proceder al sellado del soporte con el **Fondo Poliuretano Suelos Incoloro**, repintando con lijados previos tantas capas de **Laca Poliuretano Suelos Incolora** como sean necesarias (2 - 3 manos).

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Antes de proceder al repintado deberá lijarse una parte de la superficie, aplicando en ella el **Fondo Poliuretano Suelos Incoloro**, observando el correcto comportamiento del recubrimiento antiguo, si se produce cualquier tipo de anomalía, eliminar totalmente el recubrimiento antiguo y proceder como en superficies no preparadas.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente el recubrimiento antiguo y aplicar como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-04

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
 Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
 T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



189 7341 - LACA POLIURETANO SUELOS INCOLORO BRILLANTE MADERLAK