

# LACA POLIURETANO SOALHOS INCOLOR ACETINADA MADERLAK

Interior



Código do produto: 189 7479

## Descrição

Acabamento de poliuretano acetinado de dois componentes catalisado com isocianatos aromáticos para a proteção e decoração de parquet e soalhos de madeira em interiores. Excelente resistência à abrasão, álcool, detergentes. Lavável, possui bom comportamento ao desgaste e ao choque.

## Campos de Aplicação

Como acabamento incolor para soalhos de madeira em escadas de madeira nova ou a restaurar, soalhos de madeira tropical ou europeia, todo o tipo de parkets quer sejam novos ou em operações de restauro, parkets pré-envernizados e elementos de mobiliário que pelas suas características requeiram uma laca de acabamento com elevadas prestações ao desgaste, choques, riscos e resistência a agentes químicos (gorduras, sumos, etc.).

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Poliuretano aromático
<b>Acabamento</b>	Satinado
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	1,25 - 1,28 Kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	9 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	Al tacto: 60 minutos, manipulable: 3 - 4 horas. Tiempo para el pisado: mínimo 24 horas
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Mínimo: 12 horas.Máximo: no tiene, previo lijado.
<b>Proporção da Mistura</b>	Laca/Catalizador: 2/1. Dejar reposar 10 - 15 minutos antes de utilizar.
<b>Vida da Mistura a 23°C</b>	6 - 8 horas
<b>Métodos de Aplicação</b>	Brocha, rodillo y pistola
<b>Viscosidade de Aplicação</b>	Copa Ford 4 a 25°C: 17 - 19 segundos.
<b>Diluição</b>	Pistola: 5 - 15%
<b>Diâmetro Bico</b>	1,7 mm
<b>Pressão Bico</b>	2,5 - 3 bar
<b>Diluyente</b>	Diluyente Antivelo Retardante E
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Disolvente Limpieza Maderlak
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	120 - 130 gr/m <sup>2</sup>
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	Base: 14°C, endurecedor: 9°C

<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	Base: 44 - 46 %, endurecedor: 40,2 - 42,2 %
<b>Apresentação</b>	25 l e 5 l

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

### RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e desengorduradas. Acondicionar o produto (20°C). Não utilizar utensílios humedecidos com solventes gordos ou água.

O catalisador é um produto delicado, as suas embalagens uma vez abertas devem ser utilizadas o antes possível.

Evitar passagens manuais repetitivas, material de relativa secagem rápida.

Evitar o uso de aditivos anti silicone em camadas de fundo, pode provocar problemas de aderência.

### SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Lixar previamente a madeira a tratar, em caso de a preferir colorir, utilizar **Corantes Universais Maderlak**, passadas 12 horas proceder à proteção do suporte com **Fundo Poliuretano Soalhos Incolor**, repintar e lixar previamente com tantas camadas de **Laca Poliuretano Soalhos Incolor** quantas sejam necessárias (2 -3 demãos).

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Antes de proceder à repintura deverá lixar-se uma parte da superfície, aplicando nela o **Fundo Poliuretano Soalhos Incolor**, observando o comportamento do revestimento antigo e se verificar alguma anomalia, eliminar por completo o revestimento antigo e proceder à aplicação como nas superfícies não preparadas.

### MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar por completo o substrato antigo e proceder à aplicação como nas superfícies não preparadas

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2014-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
 Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
 T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

189 7479 - LACA POLIURETANO SOALHOS INCOLOR ACETINADA MADERLAK

