

SOUS COUCHE SR 805 BASE SERVICOLOR

Intérieur. Blanc



Code Produit: 805 0599

Description

Base pour être teinte par le Système Servicolor TITAN. Sous couche alkyde modifiée à séchage rapide.

Domaines d'Application

Indiqué comme sous couche d'usage général pour fer et acier et pour des environnements à corrosivité modérée, quand on a besoin d'un délai de recouvrement spécialement court. Pour des structures métalliques, machines, tuyaux, surface extérieure de dépôts, éléments de ferronnerie, etc.

Données Techniques

Type de Produit	Alkyde modifiée
Finition	Mate
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Système Servicolor Industriel
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,29 - 1,33 Kg/l
Rendement (UNE 48282)	9 - 11 m ² /l (35 - 45 µ secs)
Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 - 30 min.
Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)	Minimum : 2 heures, Maximum : 15 jours ; Polyuréthane, époxy et caoutchouc chloré : 48 heures
Méthodes d'Application	Brosse (Seulement pour retoucher), Pistolet et Airless (Les indications sont seulement pour orientation)
Dilution	Brosse: 5 - 10%, Pistolet: 10 - 15%, Airless: 0 - 5%
Diamètre Buse	Pistolet: 1,5 mm, Airless: 0,018" - 0,021"
Pression Buse	Pistolet: 3 - 4 bar, Airless: 150 bar
Diluant	Diluant 872 ou 875 (selon environnement)
Nettoyage des Outils	Diluant 872 ou 875 (selon environnement)
Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO 2808)	35 - 80 µ secs
Température d'Application, HR<80%	+10°C - +30°C
Volume Maximum Pâte Colorante	12,5%
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	27 °C
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	41 - 44 %
Conditionnement	4 l et 750 ml. Pour 10 l la commande minimale est 200 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot.

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Acier : Dérouiller par décapage abrasif jusqu'au degré Sa 2 ½ de la norme ISO 8501-1 ou par nettoyage manuel ou mécanique jusqu'au degré ST3 de cette même norme.

Dégraissier et enlever la poussière et les restes de rouille. Appliquer le nombre nécessaire de couches de produit jusqu'à obtenir l'épaisseur recommandée. Pour terminer, appliquer les couches de finition selon spécifications.

Des autres surfaces : Veuillez consulter le Service Technique.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

S'il s'agit de systèmes mal adhérents ou avec de la rouille, enlever les couches anciennes moyennant décapage abrasif jusqu'au degré Sa 2 ½ de la norme ISO 8501-2 ou par nettoyage manuel ou mécanique jusqu'au degré ST-3 de cette même norme.

Dégraissier et nettoyer la poussière et les restes de rouille. Retoucher avec de la sous couche, préférablement à la brosse.

Appliquer une couche générale de produit. De suite, passer les couches de finition selon spécifications

S'il y a beaucoup de surface avec de la peinture ancienne mal adhérente, procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2016-07

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94
Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



805 0599 - SOUS COUCHE SR 805 BASE SERVICOLOR