

# ESMALTE MARTELADO 812

Interiores. Martelado Brilhante

**TITAN**



Código do produto: 812

## Descrição

Esmalte sintético metalizado com aspecto de martelado directo. Brilhante e duradouro. Resistente ao atrito, calor, gorduras e petróleo.

## Campos de Aplicação

Interiores. Ideal para máquinas, aparelhos electrodomésticos e aplicações industriais.

## Dados Técnicos

<b>Natureza</b>	Alquídica modificada
<b>Acabamento</b>	Martelado brilhante
<b>Cor (EN ISO 11664-4)</b>	Cores segundo catálogo
<b>Densidade (NP EN ISO 2811-1)</b>	0,96 - 1,00 kg/l
<b>Rendimento (UNE 48282)</b>	9 -13 m <sup>2</sup> /l (30 - 40μ secas)
<b>Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	1 hora
<b>Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Mínimo: 30 minutos, Máximo: 4 horas ou passados 4 dias.
<b>Métodos de Aplicação</b>	Pistola (Variações de pressão, distancia e diâmetro do bico influenciam o aspecto do martelado.)
<b>Diluição</b>	10 -15%
<b>Diâmetro Bico</b>	1,5 - 2 mm
<b>Pressão Bico</b>	2 - 4 bar.
<b>Diluyente</b>	Diluyente Alquídico 875 ( Trincha) e Diluyente Uso Universal 878 ( Pistola)
<b>Limpeza de Utensílios</b>	Diluyente Alquídico 875
<b>Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)</b>	50 - 70μ secas em duas camadas.
<b>Condições de Aplicação, HR&lt;80%</b>	+10 - + 30 °C
<b>Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)</b>	30°C
<b>Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)</b>	49 - 50 %
<b>Apresentação</b>	4l e 750 ml

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

## Modo de utilização

**RECOMENDAÇÕES GERAIS:**

Agitar bem a embalagem.  
As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

#### **SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:**

**Aço:** Aplicar previamente um dos primários da gama alquídica segundo as especificações, respeitando os intervalos de repintura. Terminar com as demãos de esmalte suficiente segundo o pretendido.

**Metais não ferrosos:** Aplicar previamente uma demão de **Primário Multiusos 804** ou **Wash Primer Fosfatente 871**. Para melhorar a aderência pode ser necessária uma lixagem superficial do metal.

**Outros suportes:** Consultar.

#### **Em todos os casos:**

Pulverizar uma camada geral muito fina e passados 5 - 10 minutos aplicar uma camada abundante ou duas camadas cruzadas mais finas, dependendo do aspecto de martelado, da espessura e modo de aplicação.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:**

Caso de repintar sobre sistemas bem aderentes, limpar de gorduras, óleos e sujidade (com água doce à pressão, diluente, etc.) deixar secar, e aplicar o Esmalte, segundo as especificações.

#### **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:**

Quando se tratar de sistemas com má aderência, e/ou na presença de ferrugem, deve-se eliminar mediante jacto abrasivo até ao grau SA 2½ da Norma ISO 8501-2 através de limpeza manual ou mecânica até ao grau ST3 da mesma norma. Depois de reparar de preferência à trincha com o primário correspondente, aplicar as demãos do Esmalte suficiente segundo o pretendido.

## Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

**Gestão de resíduos:** Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2019-11

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

# TITAN

812 - ESMALTE MARTELADO 812

#### **INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

