

LAQUE CAOUTCHOUC CHLORÉ 821 BASE SERVICOLOR

Intérieur - Extérieur. Brillant. Blanc



Code Produit: 821 0599

Description

Base pour être teinte avec le Système Servicolor TITAN. Peinture de finition à base de résines de caoutchouc chloré et plastifiant insaponifiables. Elle sèche par évaporation de solvants. Possède une bonne rétention de brillant et couleur et résiste efficacement des hautes concentrations d'humidité, la lumière du soleil, huiles minérales, acides et bases dilués. Ne pas l'utiliser en présence de graisses et huiles végétales ou animales. Elle ne résiste pas les hydrocarbures aromatiques, cétones, ni d'autres solvants avec une capacité similaire d'agression.

Les surfaces peintes avec de la Laque Caoutchouc Chloré 821 ont un excellent recouvrement, sans problèmes d'adhérence entre couches, même dans des cas de vieillissement prolongé.

Domaines d'Application

Pour la protection de surfaces métalliques et maçonnerie dans des extérieurs et intérieurs. Comme couche de finition en moyens avec agression ambiante de modérée à sévère. Structures des usines des bains électrochimiques, papeteries, usines de nettoyage des bouteilles constructions dans des zones côtières, etc.

Données Techniques

| | |
|--|---|
| Type de Produit | Caoutchouc chloré |
| Finition | Brillante |
| Couleur (UNE EN ISO 11664-4) | Système Servicolor Industriel |
| Densité (UNE EN ISO 2811-1) | 1,15 - 1,17 Kg /l |
| Rendement (UNE 48282) | 8 - 10 m ² /l (30 - 35 μ secs) |
| Séchage à 23°C 60 % HR (UNE 48301) | 1 - 2 heures |
| Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283) | Minimum 6 heures |
| Méthodes d'Application | Brosse, Rouleau, Pistolet Aérographique et Airless (Données pour orientation) |
| Dilution | Brosse et Rouleau: 0 - 5 %. Pistolet: 10 - 15 %. Airless: 0 - 5 % |
| Diamètre Buse | Pistolet: 1,5 mm, Airless: 0,018" - 0,021" |
| Pression Buse | Pistolet: 3 - 4 bar, Airless: 175 bar |
| Diluant | Diluant 872 ou 875 |
| Nettoyage des Outils | Diluant 872 ou 875 |
| Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO 2808) | 70 μ secs en 2 couches |
| Température d'Application, HR<80% | +10 °C - +30 °C |
| Volume Maximum Pâte Colorante | 12,5 % |
| Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679) | 41°C |

| | |
|---|---------------|
| Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3) | 30 - 33 % |
| Conditionnement | 4 l et 750 ml |

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit avant et pendant l'application. Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et consistantes.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Acier : Appliquer une couche de fond de Sous Couche Antirouille Multi Usage 802 ou Sous Couche Antirouille SR 806. Tenir compte des délais de recouvrement. Appliquer le nombre approprié de couches de laque, selon spécifications.

Métaux non ferreux: Appliquer une couche de fond de Wash Primer Phosphatant 871. Pour améliorer l'adhésion, un ponçage superficiel du métal peut être nécessaire

Autres surfaces. : Veuillez consulter votre fournisseur.

Dans tous les cas :

Environnements à corrosivité moyenne : 70 microns.

Environnements à corrosivité haute : 90 microns.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Si on peint sur des systèmes bien adhérents, nettoyer les graisses, huiles et salissure (avec jet d'eau douce, du dissolvant, etc...), et après laisser sécher, appliquer une ou deux couches de Laque Caoutchouc Chloré 821.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:

S'il s'agit de systèmes mal adhérents ou avec de la rouille, éliminez-les moyennant décapage abrasif jusqu'au degré Sa 2 ½ de la norme ISO 8501-2 ou par nettoyage manuel ou mécanique jusqu'au degré ST-3 de cette même norme. Retoucher avec de la sous couche, préférentiellement à la brosse. De suite, appliquer le nombre nécessaire de couches de Laque Caoutchouc Chloré 821 selon spécifications.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2016-04

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



TITAN

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.
 España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
 Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
 T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



821 0599 - LAQUE CAOUTCHOUCH CHLORÉ 821 BASE SERVICOLOR