PRIMÁRIO EPOXI POLYLUX 830

TITAN

Código do produto: 830

Descrição

Primário epoxi de dois componentes de baixa viscosidade, curado com poliamida e formulado para isolar eficazmente superfícies de cimento ou betão. Possui excelentes propriedades de penetração e endurecimento. Constitui a base adequada para o **Poliuretano Polylux 840.**

Dados Técnicos

Natureza	Epoxi
Acabamento	Acetinado
Cor (EN ISO 11664-4)	Branco e gris
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,45 - 1,50 kg./l
Rendimento	1ª camada: 5 - 7 m2/l (70 µ secas) - 2ª camada: 8 - 10 m2/l (50 - 60 µ secas)
Secagem a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	5 - 6 horas
Repintura 23ºC 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 12 horas, Máximo: 2 dias
Proporção da Mistura	Base: 3 partes, Endurecedor: 1 parte
Vida da Mistura a 23ºC	4 - 6 horas
Métodos de Aplicação	Rolo e Airless (Dados orientativos)
Diluição	Rolo: 1ª camada: 15 - 20 % - 2ª camada: 0 - 5 %, Airless: Máximo: 5 %
Diâmetro Bico	Airless: 0,018"- 0,021"
Pressão Bico	Airless: 150 bar
Diluente	Diluente 873
Limpeza de Utensílios	Diluente 872
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	70 - 80 µ secos
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - +30 ºC
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	Base: 28 ºC / Endurecedor: 28 ºC
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	58 - 60 %
Apresentação	10, 4 l e 750 ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.
As superfícies a pintar devem estar secas, consistentes e limpas de contaminantes tais como óleos, gorduras, goma de cimento, eflorescências, etc.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Cimento ou betão: devem estar completamente endurecidos (mínimo 28 dias) e secos. Eliminar eflorescências ou goma de cimento com água à pressão, deixando secar a fundo antes de pintar. Se a superfície esta muito lisa conferir rugosidade mediante desbaste ou granulagem, eliminando o pó por aspiração. Aplicar as camadas de primário necessário até alcançar o nível de espessura recomendado. Finalmente, aplicar as camadas do acabamento segundo as especificações.
Outros Suportes: Consultar.

MANUTENÇÃO DE SUPERFICIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Eliminar as manchas de óleos, gorduras, tinta velhas com má aderência e qualquer outro contaminante superficial mediante sistemas mecânicos, eliminando o pó gerado por aspiração. Depois tapar as zonas sem tinta com primário aplicado de preferência à trincha. Se as zonas com má aderência são muito extensas, terminar a reparação com uma demão geral de primário. Finalmente, aplicar as camadas do acabamento segundo as especificações.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.
Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.
Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-01
Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158