SOUS COUCHE ÉPOXY POLYLUX 830

TITAN

Code Produit: 830

Description

Sous couche époxy bicomposante à viscosité basse, curée avec du polyamide et formulée pour préparer des surfaces en ciment, béton, etc. Il est la base appropriée pour le Polyuréthane Polylux 840. Excellentes propriétés d'impregnation et durcissement.

Données Techniques

Type de Produit	Époxy
Finition	Satinée
Couleur (UNE EN ISO 11664-4)	Blanc et gris
Densité (UNE EN ISO 2811-1)	1,45 - 1,50 Kg/l
Rendement	1ère couche: 5 - 7 m2/l (70 µ secs), 2ème couche: 8 - 10 m2/l (50 - 60 µ secs)
Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	5 - 6 heures
Recouvrable à 23ºC 60% HR (UNE 48283)	Minimum : 12 heures - Maximum : 2 jours
Proportion du Mélange	Base : 3 parties, Durcisseur. 1 partie
Pot Life à 23ºC	4 - 6 heures
Méthodes d'Application	Rouleau et Airless (Données seulement pour orientation)
Dilution	Rouleau: 1ère couche 15 - 20% -2ème couche : 0 - 5% , Airless: 5% (maximum)
Diamètre Buse	Airless: 0,018" - 0,021"
Pression Buse	Airless: 150 bar
Diluant	Diluant 873
Nettoyage des Outils	Diluant 872
Épaisseur Recommandée (UNE EN ISO 2808)	70 - 80 µ secs
Température d'Application, HR<80%	+10ºC - +30ºC
Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)	Base: 28ºC / Durcisseur: 28ºC
Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)	58 - 60 %
Conditionnement	10 l, 4 l et 750 ml.

Des variations de température, d'humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot. Les surfaces à peindre doivent être sèches, consistantes, propres et exemptes d'huiles, graisses, lait de ciment, efflorescences, etc.

SURFACES NON PRÉPARÉES:

Béton : Il doit être bien pris (séchage pendant au moins 28 jours). Éliminer au jet d'eau les efflorescences et le lait de ciment. Laisser sécher à fond avant de peindre. Si la surface est trop lisse, il faudra conférer de la rugosité moyennant fraisage ou grenaillage. Dépoussiérer par aspiration. Applique le nombre nécessaire de couches d'Époxy Polylux 830 jusqu'à obtenir l'épaisseur recommandée. De suite, appliquer les couches de finition selon spécifications.
Des autres surfaces : Veuillez consulter votre fournisseur.

ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:

Enlever les taches de graisses et huiles, la peinture ancienne mal adhérée ou des autres polluants superficiels moyennant des systèmes mécaniques. Dépoussiérer par aspiration. Sceller les endroits nus avec de la sous couche, préférablement appliquée à la brosse. Si les endroits à mauvaise adhésion sont très grands, terminer la préparation par une couche générale d´Époxy Polylux 830. De suite appliquer les couches de finition selon spécifications.

Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.
Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0ºC. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.
Gestion des déchets: Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2016-01
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.

Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrip. 210
N.I.F. B-08218158