

TINTA EPOXI AQUOSA 836

Interiores. Semi - brilhante

TITAN



Código do produto: 836

Descrição

Tinta epoxi aquosa de dois componentes para paredes e tectos. Aplicações em interiores de instalações sanitárias, matadouros, cozinhas, frigoríficos e locais onde se manuseiam alimentos (contato indireto). Pode ser aplicada sobre cimento, betão, gesso, etc. Possui boa resistência química, mecânica e ao atrito. Permeável ao vapor de água. Pode aplicar-se mesmo com certo grau de humidade no suporte (humidade do betão < 5,5%).

Dados Técnicos

Natureza	Epoxi
Acabamento	Semi brilhante
Cor (EN ISO 11664-4)	Creme 0588 (RAL 1015) e Branco 0566 (RAL 9003)
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,38 - 1,42 kg/l
Rendimento	8 - 10 m ² / l
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	6 - 12 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo. 12 horas / Máximo: 15 dias
Proporção da Mistura	Base: 4 partes, Endurecedor: 1 parte (Deixar repousar 10-15 min antes de aplicar)
Vida da Mistura a 23°C	2h. Gastar a mistura antes de preparar nova.
Métodos de Aplicação	Trincha e rolo
Diluição	10 - 15 %
Diluyente	Água
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	50 - 70 µ
Condições de Aplicação, HR<80%	+10 - + 30 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	62 - 66 %
Apresentação	4 l e 10 l.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

Resistência à abrasão (UNE 48250): < a 50mg/500 ciclos

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem mediante agitação mecânica.

As superfícies a pintar devem estar secas, consistentes e limpas de contaminantes tais como gordura, óleo, goma de cimento, eflorescências, etc. Aplicar só quando a temperatura do pavimento estiver seca, no mínimo 3º C superior à temperatura do ponto de orvalho.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Cimento ou betão: devem estar totalmente endurecidos (mínimo 28 dias) e secos ou ligeiramente molhado (permite aplicar com uma humidade no betão <5,5%).

Eliminar eflorescências ou gomas de cimento com água à pressão, ou de preferência mediante desbaste ou grenalhagem. Se a superfície é muito lisa proporcionar rugosidade mediante desbaste ou grenalhagem, eliminando o pó por aspiração. Aplicar uma primeira camada diluída a 10-15%. Deixar secar no mínimo 12 horas e terminar com uma segunda camada sem diluir.

Assegurar a circulação do ar durante a aplicação e a secagem.

Gesso: Diluir a primeira camada com 10 - 15 % e a segunda camada sem diluir ou com um máximo de uns 5%.

Aplicações efetuadas com humidade relativa inferior a 15% ou com pouca circulação do ar podem originar um pavimento com menor brilho.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar a fundo qualquer resíduo de gordura ou óleos mediante jato de água doce à pressão ou solvente.

Antes de aplicar a **Tinta Epoxi Aquosa 836** retocar com ela as zonas despidas até alcançar o nível de espessura original. Esperar no mínimo 4 horas (a 23ºC) e aplicar duas camadas da presente tinta, deixando umas 12 horas entre ambas.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Quando se tratar de sistemas com má aderência, terá que eliminar-se mediante raspagem e/ou escovagem e proceder como nas superfícies não pintadas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-08

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F- 95, H. nº B-45052, Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

