

POLIURETANO POLYLUX 840 BASE SERVICOLOR

Interior. Semi Brilhante. Incolor



Código do produto: 840 0597

Descrição

Bases para colorir com o **Sistema Servicolor TITAN**. Acabamento para pavimentos e paredes de cimento em interiores. Poliuretano de dois componentes, com grande resistência ao desgaste. Oferece uma película dura e elástica. Efeito anti-estático.

Para a pintura de garagens, armazéns, oficinas e indústrias em geral onde se pretendam acabamentos uniformes, resistentes a qualquer passagem e isentos de poeiras.

Dados Técnicos

Natureza	Poliéster
Acabamento	Semi brilhante (Brilho 60º: 50 - 60 GU)
Cor (EN ISO 11664-4)	Carta Servicolor Indústria
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	1,19 - 1,23 kg/l
Rendimento (UNE 48282)	8 - 10 m ² /l (60 -70µ)
Secagem a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	2 - 3 horas
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 18 horas / Máximo : 5 dias
Proporção da Mistura	Base: 2 partes / Endurecedor: 1 parte
Vida da Mistura a 23°C	3 Horas
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo e Airless
Diluição	Airless: 5% (Dados orientativos)
Diâmetro Bico	Airless: 0,015"- 0,018"(Dados orientativos)
Pressão Bico	Airless: 150 bar
Diluyente	Diluyente 874 ou 873
Limpeza de Utensílios	Diluyente 874 ou 873
Espessura Recomendada (NP EN ISO 2808)	120 - 140µ secos em duas camadas
Condições de Aplicação, HR<80%	+10°C - + 30°C
Volume Máximo Pasta Corante	12,0 - 12,5%
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	Base: 29 °C / Endurecedor: 26 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	60 - 62 %
Apresentação	10l, 4l e 750ml.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Certificados

O esquema de pintura **Primário Epoxi Polilux 830 + Poliuretano Polilux 840** tem a classificação de Reação ao Fogo **Bfl-s1** segundo a norma UNE EN 13501-1:2007 + A1:2010, sobre suporte de classificação A2-s1, d0 ou melhor.

Resistência à abrasão: Método TABER UNE 48250 (28 dias de secagem a 23°C) / Abrasivo CS10/ Peso 1Kg/500 ciclos: perda 15,80 mg.

Resistência à abrasão: Método TABER UNE 48250 (28 dias de secagem a 23°C) / Abrasivo CS10/ Peso 1Kg/1000 ciclos: perda 17,40 mg.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

As superfícies a pintar devem estar isentas de poeiras, gorduras e óleo, secas e consistentes. Agitar bem a embalagem, de preferência mediante processo mecânico.

Deixar repousar a mistura 15 minutos antes de a utilizar para favorecer a eliminação do ar. No processo de pintura, fazer os ajustes antes de ultrapassados 10 minutos.

Não pisar até passarem 24 horas. Para o trânsito de veículos e empilhadores deixar passar no mínimo três dias.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Aplicar sempre sobre **Primário Epoxi Polylux 830**, deixando secar de 18 a 36 horas. Se ultrapassar este tempo deverá lixar para provocar rugosidade na superfície.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:

Limpar a fundo todos os resíduos de gordura ou óleo mediante jato de água doce à pressão ou com diluente. Deixar secar e aplicar uma ou duas demãos do **Esmalte Poliuretano Polylux 840**, segundo as necessidades.

MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:

Quando se tratar de sistemas mal aderentes terá que se eliminar mediante lixagem e/ou escovagem. Reparar com o **Primário Epoxi Polylux 830**. Esperar no mínimo 18 horas e aplicar duas camadas do **Esmalte Poliuretano Polylux 840**.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Data de edição: 2015-10

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.

TITAN

840 0597 - POLIURETANO POLYLUX 840 BASE SERVICOLOR

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

