

# TITAN BLANQUEADOR 856

Interiores. Mate



Código de producto : 856

## Descripción

Pintura al agua de olor suave para pintado de paredes y techos en interiores de viviendas, naves etc., con gran facilidad de aplicación. Transpirable, no alterando la permeabilidad del sustrato y permitiendo el libre paso del vapor de agua.

## Datos técnicos

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| <b>Naturaleza</b>                           | Acrílica Estirénica                   |
| <b>Acabado</b>                              | Mate                                  |
| <b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>           | Blanco                                |
| <b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>         | 1,57 - 1,63 Kg/l                      |
| <b>Rendimiento (UNE 48282)</b>              | 7 - 9 m <sup>2</sup> /l               |
| <b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>    | 20 - 40 minutos                       |
| <b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>  | 6 - 8 horas                           |
| <b>Métodos de Aplicación</b>                | Brocha, rodillo y pistola             |
| <b>Diluyente</b>                            | Agua                                  |
| <b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b> | +10 °C - +30 °C                       |
| <b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>  | 42 - 43 %                             |
| <b>COV (UNE EN ISO 11890-2)</b>             | 2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COV 5g/l |
| <b>Presentación</b>                         | 25 Kg                                 |

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir.

*Sobre superficies en mal estado:* sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudieran tener.

*Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado:* es recomendable aplicar una primera capa de **Fondo Fijador al Agua A19 o Selladora al Agua A18**.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Aplicar directamente la pintura previo lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.  
Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2017-09

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

856 - TITAN BLANQUEADOR 856

### INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

**España:** P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

**Portugal:** Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

