

PINTURA SEÑALIZACIÓN VIAL 860

Interior - Exterior. Semi Mate

TITAN



Código de producto : 860

Descripción

Pintura especial para la señalización horizontal de tráfico, aportando máxima cobertura y resistencia a la abrasión.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica Modificada
Acabado	Semi mate
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco y gama colores. Coordenadas x, y dentro del polígono definido en UNE EN1871
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	1,23 - 1,41 Kg/l según color
Rendimiento	7 - 10 m ² /l
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	15 - 60 minutos
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo, pistola y airless
Dilución	Brocha: 5 - 10 %, Rodillo: 5 - 10 %, Pistola: 20 - 25 %, Airless(Datos orientativos): 0 - 5 %
Diámetro Boquilla	Pistola: 2,5 - 3 mm, Airless(Datos orientativos): 0,021" - 0,028"
Presión Boquilla	Pistola: 3 - 4 bar, Airless(Datos orientativos): 175 - 200 bar
Diluyente	Diluyente 872 y 873
Limpieza de Utensilios	Diluyente 872 y 873
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C
Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)	26 °C
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	47 - 52 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 500 g/l
Presentación	4 l y 20 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase (especialmente en aplicación con airless). Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.

No debe aplicarse sobre superficies calientes por el sol, pues la rápida evaporación del disolvente disminuye la adherencia de la pintura.

En zonas o superficies que lo requieran puede utilizarse añadiendo el **Aditivo Antideslizante**.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Hormigón y cemento: Debe estar totalmente fraguado (28 días). Eliminar los restos de material antes de aplicar.

Piedra o similar: Limpiar a fondo con agua dulce a presión. Dejar secar y aplicar directamente.

Asfalto: Aplicar directamente, su resistencia al sangrado es buena.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Lavar con agua dulce a presión, secar, lijar suavemente y eliminados los restos del lijado, aplicar la **Pintura de Señalización 860**.

MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:

Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2018-12 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(España)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F- 95. H. nº B-45052. Inscrp. 210
N.I.F. B-08218158

