

HIDROFUGANTE INVISÍVEL PARA FACHADAS 866

TITAN



Código do produto: 866

Descrição

Solução incolor e transparente de resina de polimetilsiloxano. Ao secar não forma película nem altera o aspeto natural do suporte. Não altera a respirabilidade do suporte (microporoso). Protege da penetração das águas da chuva. Permite, após 7 dias da sua aplicação, aplicar sobre si mesmo uma ampla gama de tintas de acabamento. É necessário efetuar um ensaio prévio em cada caso.

Aplicado em saturação, impede as efluorescências que por capilaridade, emergem das fachadas, em zonas com níveis freáticos contaminados e próximos ao solo.

Além de que ajuda a manter as fachadas limpas de pó e sujidade.

Campos de Aplicação

Fachadas e paredes de pedra, tijolo face à vista, betão e em geral o conjunto de materiais neutros e alcalinos usados normalmente na construção.

Dados Técnicos

Natureza	Solução de resina de polimetilsiloxano
Acabamento	Não altera o aspeto do suporte
Cor (EN ISO 11664-4)	Incolor
Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,77 - 0,79 kg./l
Rendimento	3 - 10 m ² /l segundo superfície.
Repintura 23°C 60% HR (UNE 48283)	Mínimo: 7 dias
Métodos de Aplicação	Trincha, rolo e pistola
Diluyente	Não diluir em nenhum caso.
Limpeza de Utensílios	Aguarrás Puro ou Aguarrás Mineral
Condições de Aplicação, HR<80%	10 - 30 °C
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	39 °C
Volume Sólido (NP EN ISO 3233-3)	5 - 5,5 %
Apresentação	5 l e 20 l.

Variações de temperatura, humidade, espessura, pigmentação ou segundo tipo de suporte, etc., podem causar alterações na secagem, rendimento ou outras propriedades.

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Agitar bem a embalagem.

As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes. Unicamente nas superfícies verticais ou consideravelmente inclinadas, obtêm-se a máxima eficácia com este tipo de tratamentos.

Se tiver chovido deve-se esperar pelo menos 24 horas antes de aplicar. Se for limpo com água à pressão, é necessário esperar

3 dias antes de aplicar.

Quando se trate de superfícies recentemente trabalhadas ou obra nova, recomenda-se esperar um mês antes de efetuar o tratamento.

SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:

Em superfícies esfareladas, pulverulentas ou com incrustações, é necessário eliminar com escova os elementos com pouca aderência.

Aconselha-se encher com massa, argamassa, etc., as fissuras com mais de 0,5 m/m.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2020-09

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona
(Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscryp. 210
N.I.F. B-08218158

