

# HYDROFUGE INVISIBLE POUR FAÇADES 866

## TITAN



Code Produit: 866

## Description

Liquide incolore et transparent qui contient des silicones. Quand il sèche il ne forme aucun film et il n'altère l'aspect naturel du support. Il n'altère pas la respirabilité de la surface (microporeux). Il protège la surface de la pénétration de l'eau de pluie. Après 7 jours, il permet d'être recouvert avec une large gamme de peintures de finition. Il est nécessaire un essai préalable dans chaque cas.

Quand il est appliqué jusqu'à saturation, il empêche les efflorescences qui se produisent sur les façades par capillarité, dans des endroits avec des niveaux phréatiques contaminés ou prochains au sol.

De plus, il aide à maintenir les façades propres, sans poussières ou salissures.

## Domaines d'Application

Façades et murs en pierre, briques, béton et en général l'ensemble de matériaux neutres et alcalines utilisés communément dans la construction de bâtiments

## Données Techniques

<b>Type de Produit</b>	Solution de résine de polymethylsiloxane
<b>Finition</b>	Il n'altère pas l'aspect de la surface
<b>Couleur (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incolore
<b>Densité (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,77 - 0,79 Kg/l
<b>Rendement (UNE 48282)</b>	3 - 10 m <sup>2</sup> /l, selon surface
<b>Recouvrable à 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Minimum 7 jours
<b>Méthodes d'Application</b>	Brosse, rouleau, pistolet
<b>Diluant</b>	Ne pas diluer
<b>Nettoyage des Outils</b>	Essence de térébenthine ou White spirit
<b>Température d'Application, HR&lt;80%</b>	+10°C - +30°C
<b>Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)</b>	39 °C
<b>Volume Solides (UNE EN ISO 3233-3)</b>	5 - 5,5 %
<b>Conditionnement</b>	20 l et 5 l

Des variations de température, d'humidité, d'épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

## Mode d'emploi

### RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:

Bien remuer le produit dans le pot.

Les surfaces à peindre doivent être propres, sèches et en bon état.

Uniquement dans les surfaces verticales ou considérablement inclinées, on atteindra l'efficacité maximale avec ce type de traitements.

S'il pleut, on doit attendre 24 heures avant d'appliquer le produit. Si on a nettoyé la surface au jet d'eau, attendre 3 jours avant d'appliquer l'hydrofuge.

Quand les surfaces ont été récemment peintes ou dans le cas des nouvelles constructions, on recommande d'attendre un mois avant d'effectuer le traitement

#### **SURFACES NON PRÉPARÉES:**

Dans des surfaces friables, pulvérulentes ou avec des incrustations, il est nécessaire d'éliminer avec une brosse les éléments mal adhérents.

Il est conseillé de remplir avec du mastic, mortier, etc. les fissures de plus de 0,5 mm.

## Sécurité

Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Stocker dans des récipients bien fermés, à l'abri des sources de chaleur et des températures sous 0°C. Conservation: 36 mois dans l'emballage d'origine non ouvert.

**Gestion des déchets:** Respecter les réglementations légales locales. Aider à protéger l'environnement. Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer les déchets et leurs récipients dans un centre de collecte des déchets dangereux. Calculer la quantité de produit nécessaire pour éviter le gaspillage et les coûts supplémentaires. Conserver le produit restant bien stocké pour une nouvelle utilisation.

Date d'édition: 2020-09

Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la date d'édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d'application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de contacter notre service technique avant l'application des produits.



# TITAN

**INDUSTRIAS TITAN S.A.U.**  
España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764



866 - HYDROFUGE INVISIBLE POUR FAÇADES 866