

# WASH PRIMER FOSFATANTE 871

## TITAN



Código de producto : 871

## Descripción

Se trata de una imprimación de dos componentes. El endurecedor contiene ácido fosfórico y la base está formulada con pigmentos inhibidores de la corrosión no tóxicos en medio epoxi-vinílico.

## Campos Aplicación

Base para preparar la aplicación de sistemas alquídicos, clorocaucho, poliuretano, etc., sobre acero inoxidable, hierro galvanizado, así como, aluminio y aleaciones ligeras no férricas. Así mismo puede aplicarse sobre acero laminado en frío.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Epóxi vinílica
<b>Acabado</b>	Mate
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Amarillo verdoso
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	1,02 - 1,04 Kg/l
<b>Rendimiento</b>	20 - 22 m <sup>2</sup> /l (6 - 8 micras secas)
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	10 - 15 minutos
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Mínimo: 24 horas / Máximo: 6 días
<b>Proporción de la Mezcla</b>	Base: 6 partes / Endurecedor: 1 parte
<b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>	8 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Pistola y airless
<b>Dilución</b>	Pistola: 25 - 30 % / Airless: 15 - 20 %
<b>Diámetro Boquilla</b>	Aerográfica: 1,7 mm / Airless: 0,015" - 0,018"
<b>Presión Boquilla</b>	Aerográfica: 3 - 4 bar / Airless: 100 bar
<b>Diluyente</b>	Diluyente 876
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Diluyente 876
<b>Espesor Recomendado (UNE EN ISO 2808)</b>	Máximo 8 micras
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	Base: 25 °C / Endurecedor: 35 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	17,5 - 18,5 %
<b>Presentación</b>	4 l y 750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

# Modo de empleo

## RECOMENDACIONES GENERALES:

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.  
Dejar reposar la mezcla 15 minutos antes de utilizarla para favorecer la eliminación de aire.

## SUPERFICIES NO PREPARADAS:

*Acero galvanizado, acero inoxidable y aluminio:* desengrasar con detergentes neutros o amoniacales (no clorados). Aclarar con agua dulce y dejar secar. Aplicar una capa fina y uniforme con un espesor máximo de 8 micras, un espesor superior reduce la adherencia del Wash Primer sobre el soporte. Una aplicación correcta de Wash Primer se traduce en una película transparente y no cubriente de color amarillento.

# Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2018-08 La presente edición anula las anteriores.

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años de experiencia práctica. Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los standards de AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado. Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado, debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario. La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han modificado por una edición posterior.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona  
(España)  
Teléfono 934 842 500  
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631. F- 95. H. nº B-45052. Inscrp. 210  
N.I.F. B-08218158

