

DILUENTE TODO USO 878

TITAN



Código do produto: 878

Descrição

Solvente de evaporação média, de elevado poder dissolvente.

Campos de Aplicação

Para diluição de tintas sintéticas de secagem rápida, epóxi, poliuretanos e borrachas cloradas. Pode-se utilizar como diluente antiveio, só combinado com o Diluente Poliuretano 874.

Dados Técnicos

Densidade (NP EN ISO 2811-1)	0,85 - 0,88 Kg./l
Métodos de Aplicação	Trincha, Rolo e Pistola
Diluição	Trincha e Rolo: 5 - 10 % / Pistola: 15 - 20 %
Ponto de Inflamação (NP EN ISO 3679)	25 °C
Apresentação	1 l

Modo de utilização

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

Fluidifica rapidamente as tintas, pelo que é imprescindível utilizá-lo com moderação.

Indicado especialmente para aplicações à pistola. Na aplicação à trincha ou rolo de tintas alquídicas é possível usar este solvente mas, em quantidade limitada, já que pode prejudicar as camadas de fundo insuficientemente secas.

Precauções

Antes de utilizar o produto ler atentamente as instruções da embalagem. Para mais informação consultar a Ficha de Segurança.

Armazenar as embalagens bem fechadas protegidas de fontes de calor e temperatura inferiores a zero. Conservação: 36 meses na embalagem original fechada.

Gestão de resíduos: Siga os regulamentos legais locais. Ajude a proteger o meio ambiente, não esvazie os resíduos no esgoto, deposite-os no centro de reciclagem mais próximo. Calcule a quantidade de produto que necessitará para evitar desperdícios e custos extras. Guarde o produto excedente bem armazenado para uma nova utilização.

Data de edição: 2016-04

Qualquer Ficha Técnica fica anulada automaticamente por outra de data posterior ou passados cinco anos da sua edição. Garantimos a qualidade dos nossos produtos mas declinamos qualquer responsabilidade devida a fatores alheios à tinta ou a uma utilização inadequada da mesma. Perante qualquer dúvida consulte os nossos serviços técnicos antes da aplicação.



Akzo Nobel Coatings, S.L.U – Carrer Feixa Llarga, 14-20 - Pol. Ind. Zona Franca 08040 Barcelona (Espanya)
Teléfono 934 842 500
Ins. Reg. Mer. de Barcelona T. 47631, F. 95, H. nº B-45052, Inscricp. 210
N.I.F. B-08218158

