

# IMPRIMACION ANTIGRAFFITI TITAN 880

## TITAN



Código de producto : 880

## Descripción

Preparación impregnante, adherente e incolora, de dos componentes, como capa de fondo del **Barniz Antigraffiti**.

## Campos Aplicación

Base para una protección contra pintadas y fijación de carteles en superficies de ladrillo, piedra natural, hormigón, mármol, metal, etc., o superficies pintadas, en instalaciones bancarias, mercados, estaciones de metro, monumentos, grandes almacenes, etc., y fachadas en general.

## Datos técnicos

<b>Naturaleza</b>	Poliéster catalizado con isocianato alifático
<b>Acabado</b>	Brillante
<b>Color (UNE EN ISO 11664-4)</b>	Incoloro
<b>Densidad (UNE EN ISO 2811-1)</b>	0,90 - 0,95 Kg/l
<b>Rendimiento (UNE 48282)</b>	Superficies porosas: 8 - 15 m <sup>2</sup> /l / Superficies no porosas: 18 - 22 m <sup>2</sup> /l
<b>Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)</b>	4 - 5 horas
<b>Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)</b>	Mínimo: 18 horas / Máximo: 3 días
<b>Proporción de la Mezcla</b>	Base: 6 partes / Endurecedor: 1 parte
<b>Vida de la Mezcla a 23°C</b>	4 horas
<b>Métodos de Aplicación</b>	Brocha, rodillo y aerográfica. Airless (Datos orientativos)
<b>Dilución</b>	Brocha y Rodillo: 0 - 5 % / Aerográfica: 10 - 15 % / Airless: 0 - 5 %
<b>Diámetro Boquilla</b>	Aerográfica: 1,7 mm / Airless: 0,011"- 0,015"
<b>Presión Boquilla</b>	Aerográfica: 3 - 4 bar / Airless: 150 - 175 bar
<b>Diluyente</b>	Diluyente 873 o 874
<b>Limpieza de Utensilios</b>	Diluyente 873 o 874
<b>Condiciones de Aplicación, HR&lt;80%</b>	+10 °C - +30 °C
<b>Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)</b>	Base: 24 °C / Endurecedor: 33 °C
<b>Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)</b>	13 - 17 %
<b>Presentación</b>	10 l y 4 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras propiedades.

## Modo de empleo

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase.

Las superficies absorbentes intensifican su color al aplicar la **Imprimación Antigrffiti** o cualquier barniz que impregne; la diferencia de porosidad puede conducir a irregularidades de color, si no se desea un cambio de color, aplicar **Fijador Suelos Monocomponente al Agua 8888448**, en vez de la **Imprimación Antigrffiti**.

### SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Eliminar posibles pintadas y manchas con **Disolvente Antigrffiti**. Lavar con agua y un cepillo duro. Las superficies caleadas o pulverulentas deberán chorrear o frotarse con cepillo de alambre.

Sobre la superficie limpia y seca, aplicar de 1 a 3 capas de **Imprimación Antigrffiti**, según absorción del soporte.

Antes de 36 horas, aplicar el **Barniz Antigrffiti** de acabado.

Las superficies de ladrillo y piedra artificial son muy irregulares en porosidad y en algunos casos pueden ser tan absorbentes que precisen 2 o 3 capas de imprimación. Ensayar previamente.

### MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:

Proceder a un lijado superficial y aplicar 1 mano general de **Imprimación Antigrffiti**. Acabar con 1 mano de **Barniz Antigrffiti**.

## Precauciones

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase original sin abrir.

**Gestión de residuos:** Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe, déjelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2020-01

Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.



# TITAN

880 - IMPRIMACION ANTIGRAFFITI TITAN 880

INDUSTRIAS TITAN S.A.U.

España: P. I. Pratenc, c/ 114, 17-19 - 08820 El Prat de Llobregat- T. +34 93 479 74 94

Portugal: Rua Fonte Cova, 51 - 4475-031 Maia  
Endereço Postal: Apartado 2020 - 4476-909 Castelo da Maia  
T. +351 229 865 450 - F. +351 229 810 764

